

氧化铝空心球价格 氧化铝空心球 山东锆钨耐火材料

产品名称	氧化铝空心球价格 氧化铝空心球 山东锆钨耐火材料
公司名称	山东锆钨耐火材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区柳泉路世纪新世纪广场2号楼1单元1505室
联系电话	18653372028

产品详情

莫来石砖制作方法

1、烧结莫来石砖以烧结莫来石为颗粒料，细粉为合成莫来石，加入少量黏土或生矾土作结合剂，经成型、烧成而制成。烧结莫来石砖用料配比：烧结莫来石5-40%、硅线石5?30%、红柱石5?30%、板状刚玉5?30%、韧性添加物4? 15%和结合粘土 3?10%制成。

2、电熔莫来石砖以高矾土或工业氧化铝、硅石或耐火粘土进行配料，在电弧炉内熔融，再注浇成型及退火制成。

氧化铝空心球砖

氧化铝空心球砖及其制品是一种耐高温、节能优异的轻质耐火材料，在各种气氛下使用都非常稳定。特别是于在1800 的高温窑炉上应用。氧化铝空心球也可用于做高温、超高温隔热填料，高温耐火混凝土轻质集料，高温浇注料等。氧现在用耐高温材料都属于重质砖体积密度为2.6-3.0g/cm，氧化铝空心球价格，而氧化铝空心球砖只有1.1~1.5g/cm，同样一立方米体积，使用氧化铝空心球砖可以减轻1.1-1.9吨重量。

原料对氧化铝空心球耐火砖的高温使用性能影响很大，因此原料选择上采用高纯原料，氧化铝空心球，尽量减少氧化铁，二氧化钛等含量，莫来石化试验是选用含硅矿物细粉、氧化铝细粉和适量矿化剂共混，氧化铝空心球性能，加入纸浆作结合剂，氧化铝空心球砖试制以氧化铝空心球为骨料，含硅矿物和氧化铝细粉的混合粉为基质，加入适量结合剂混练，经晒料后，在加压振动成型机上成型230mm*114mm*65mm标型氧化铝空心球耐火砖。

氧化铝空心球价格-氧化铝空心球-山东锆钎耐火材料由山东锆钎耐火材料科技有限公司提供。山东锆钎耐火材料科技有限公司（www.gaoha.net）是一家从事“耐火材料,氧化锆制品,刚玉制品,石英材料销售,”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“山东锆钎耐火材料,山东锆钎”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使山东锆钎耐火材料在工业制品中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！