

SHS预浸材料 中电绝缘

产品名称	SHS预浸材料 中电绝缘
公司名称	中电电气（江苏）绝缘新材料有限公司
价格	260.00/千克
规格参数	品牌:中电绝缘 型号:N638H级SHS预浸材料
公司地址	扬中市中电大道
联系电话	86-511-8420304

产品详情

品牌 中电绝缘 型号 N638 H级 SHS预浸材料

一、产品介绍

n638h级shs预浸材料是由聚酰亚胺薄膜和耐热纤维非织布制造的柔软复合材料，经浸渍h级耐热树脂后烘焙而成。适用于h级干式变压器的层间绝缘和对地绝缘。

n638具有以下特点：

- 1、电气性能可靠，耐热性能优异，可以作为h级绝缘；
- 2、机械强度好，柔韧耐撕；
- 3、热固化后粘结牢固；
- 4、固化工艺简单，使用方便

备注：本产品通过机械工业电工材料质量监督检测中心的检验（报告编号：no2007-l203）

二、技术指标

序号	项目	单位	指标值		
1	标称厚度	mm	0.18 ± 0.03	0.20 ± 0.035	0.25 ± 0.035
2	定量	g/m ²	190 ± 20	200 ± 30	220 ± 30
3	拉伸强度（纵向）	n/10mm	70	80	80
4	树脂含量	g/m ²		50~80	
5	挥发物含量	%		1.5	
6	可溶性树脂含量	%		85	

7	热态粘结性 (200 ± 2 /1 0min)		不分层、不起泡、不流胶		
8	击穿电压	kv	6.0	7.0	7.0
9	伸长率 (纵向)	%		15	

三、参考工艺

推荐固化条件：130 5小时或140 4小时 或150 3小时

四、产品验收、包装、运输、储存与注意事项

- 1、产品按q/wj-14bz - 6309-2007技术标准进行验收、包装、运输与贮存。
- 2、产品应存放在清洁、干燥、避免阳光直射的库房中，贮存温度应低于25
- 3、n638产品的贮存期为自出厂之日起，30 6个月。超过贮存期经检验合格后仍可使用。
- 4、产品在使用过程中，不能带入水份、溶剂、油污和其它杂质，应保持产品表面的干燥、清洁。