

# 自封袋订做 贵阳自封袋 贵阳雅琪个性化定制

产品名称	自封袋订做 贵阳自封袋 贵阳雅琪个性化定制
公司名称	贵阳雅琪日用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵阳市小河小孟工业园23号
联系电话	18984060571 18984060571

## 产品详情

自封袋生产中降低水性聚氨酯胶黏剂成本的重要途径之一。美国已开发了水性聚氨酯聚丙烯酸酯胶黏剂，其粘接强度和耐溶剂性等均比共混者优越。目前产品已投放到欧美市场。提高初黏性，水性聚氨酯胶黏剂的初黏性低是阻碍其广泛应用的重要因素之一。日本大日本油墨公司已采用引入环氧树脂的方法制得具有良好初黏性的产品。提高稳定性在保持水性聚氨酯耐水性的同时提高水性聚氨酯胶黏剂的储存稳定性是日前国外水性聚氨酯研究中的重要方向。研究者从乳液的形态学着手研究，以解决粒径、黏度、储存性与胶性能之间的矛盾。近年来，国内高盟新材、欧美化学、隆宏等公司已先后开发了干法复介用水性黏合剂放投市场。

自封袋生产中油墨里含有不同的蜡、滑爽剂、消泡剂、增塑剂等这些成分对胶水会产生不利的影 响，贵阳自封袋，进而影响复合外观，所以更换油墨后应该对胶水做试验，避免出现损失。复合基材的表面张力，复合膜的表面张力低于38时，水性胶难以润湿复合后剥离强度会偏低很多，所以一般要求复合膜的表向张力小得低于38，自封袋生产厂家，但塑料膜和镀铝膜在放置过程中表面张力都会慢慢下降，所以上卷前应检测膜的表面张力发现下降较多时，应该先进行小批量试验，检验复合后的强度是否达标。刁一可以进行正常的复合。低温环境下使用水性胶需要注意的问题，冬季气温低，车间的温度一般在5到15摄氏度之间，自封袋批发，即使有的厂家采取措施，但有时外边环境温度太低。

自封袋生产中一般透明复合产品的上胶量在1.2克每平方米左右，自封袋订做，水煮产品的上胶最在1.4克每平方米左右。高温蒸煮膜或镀铝材料的复合一般在1.6克每平方米以上，当上胶量低于所要求的经验值时会影响产品的质量，当然具体产品的上胶量还需要根据各个厂家的实际情况略有不同。配胶比例及混合均匀性主要是针对双组分无溶剂复膜胶产品，当无溶剂复膜胶两组分配胶比例失调或者混合不均匀时会影响产品最终的剥离强度严和月会出现发黏现象。复合基材的表面张力当复合基材的表面张力低于要求值时，会严重影响产品复合后的剥离强度，一般薄膜电晕处理后应尽快使用，随着时间的延长，处理过的薄膜表面张力会逐渐降低。建议每次开机前用达因笔检查待复合材料的表面张力是否合格

自封袋订做-贵阳自封袋-贵阳雅琪个性化定制由贵阳雅琪日用品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。贵阳雅琪日用品有限公司（www.gyyqsl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料袋具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

