

泡沫轻质砖 马鞍山恒达 安庆轻质砖

产品名称	泡沫轻质砖 马鞍山恒达 安庆轻质砖
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

产品详情

免蒸加气块设备应用范围

免蒸加气块设备工艺品在工程建筑行业的几个运用

1.混凝土加气块重量轻，其工程建筑的震灾害为就小，对抗震等级有益，传统式抗震等级工程建筑，根据优化结构管理体系和扩大柱梁横截面来提升构造的抗震等级工作能力。扩大柱梁横截面，安庆轻质砖，会造成构造管理体系某些地区弯曲刚度大，反倒使构造延展性减少，不利抗震等级，也不利充分发挥构造应用作用，混凝土加气块工程建筑只达6度布防，泡沫轻质砖，就不容易毁坏。

2.做为框架剪力墙的砌体。多年的实践经验。混凝土加气块在高层住宅架构工程建筑中的运用是经济发展有效的，非常是用加气块来砌墙内墙，已广泛获得社会发展的认可。

3.做为高层住宅的墙体。

4.各种各样管理体系的非载重内隔断墙。

5.如作为单一化墙材或墙体保温材料，其薄厚应依据本地环保节能规定经测算决策。混凝土加气块的隔热保温特性好，它200mm厚的墙的隔热保温实际效果等于490mm厚的墙体的隔热保温实际效果，因它在严寒地域的建筑经济实际效果突显，有竞争能力。

6.做为保温隔热材料，用以下列位置：平屋面、路面、楼板及其便于造成“变形”位置的预制构件复合型；也可做墙面的外保温隔热材料。

加气块砌墙施工方案：

1、砌体墙窗台压顶做法为：120厚C20细石混凝土同墙宽，内配4 12， 6箍筋@200通长浇。

2、墙体的拉结筋采用在砼墙、柱处植筋的方法，拉结筋按2 6@500 (600) mm(符合砌体模数)高一一道设置，锚入砼墙、柱内不小于100mm，伸入砌体内不少于墙长的1/5，并不小于700mm。由专业队伍施工。

3、填充墙砌体砌筑高度每天不得超过1.5m，墙体高度砌到梁底时应留30-50mm的空隙，待墙体砌筑完成后，待砌体沉实14d后再用C20细石砼分两次进行填充密实。

加气块混凝土砌块砌筑要求：

1、严格控制好加气混凝土砌块上墙砌筑时的含水率。按有关规范规程规定，加气混凝土砌块施工时的

含水率宜小于

15%，对于粉煤灰加气混凝土制品宜小于20%。加气混凝土的干燥收缩规律表明，含水率在

10 ~ 30%之间的收缩值比较小（一般在0.02

~ 0.1mm/m）。根据经验，轻质砖价格，施工时加气混凝土砌块的含水率控制

在10 ~ 15%比较适宜，轻质砖设备，砌块含水深度以表层8 ~ 10mm为宜，表层含水深度可通过刀刮或敲上个小边观察规

律，按经验判定。通常情况下在砌筑前 24h

浇水，浇水量应根据施工当时的季节和干湿温度情况决定，由表

面湿润度控制。禁止直接使用饱含雨水或浇水过量的砌块。

2、在墙面上凿槽敷管时，应使用专用工具，不得用斧或瓦刀任意砍凿，管道表面应低于墙面4 ~ 5mm，并将管道与墙体卡牢，不得有松动、反弹现象，然后浇水湿润，填嵌强度等同砌筑所用的砂浆，与墙面补

平，并沿管道敷设方向铺10mm × 10mm 钢丝网，其宽度应跨过槽口，每边不小于50mm，绷紧钉牢。

泡沫轻质砖-马鞍山恒达(在线咨询)-安庆轻质砖由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司（www.njjiaqikuai.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!