

# POM 韩国工程塑料 F15-33 耐磨 热稳定性

产品名称	POM 韩国工程塑料 F15-33 耐磨 热稳定性
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

## 产品详情

POM韩国工程塑料 F15-33

### 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	比重	ASTM D792	1.41	g/cm <sup>3</sup> ;
	熔体质量流动速率	190 /2.16kg ASTM D1238	6.0	g/10 min
机械性能	成型收缩率	flow ASTM D955	2.0	%
	吸水率	24hr ASTM D570	0.22	%
	拉伸强度	ASTM D638	60.8	MPa
	拉伸伸长率	Break ASTM D638	60	%
	弯曲模量	ASTM D790	2600	MPa
	弯曲强度	ASTM D790	88.3	MPa
热性能	Izod缺口冲击强度	3.20mm ASTM D256	64.1	J/m
	拉伸冲击强度	ASTM D1822	107	kJ/m <sup>2</sup> ;
	热畸变温度	0.45MPa,未退火 ASTM D648	158	° C
	热畸变温度	1.8MPa,未退火 ASTM D648	110	° C
	熔融温度		165	° C

我们的地址：上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室电话：联系手机：15250233253 期待您的咨询