## 阻燃玻璃鳞片胶泥 高温烟道厂家施工

产品名称	阻燃玻璃鳞片胶泥 高温烟道厂家施工
公司名称	大城县博旺保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:跃进 型号:高温 产地:河北
公司地址	大城县任庄子村
联系电话	0316 - 3266983 17832166555

## 产品详情

阻燃玻璃鳞片胶泥 高温烟道厂家施工

- 1.纤维增强塑料衬里。是指以树脂为胶粘剂,纤维及其织物为增强材料铺贴或喷射的设备、管道衬里层及隔离层。
- 2.用于该类衬里的粘结剂材料。主要包括:环氧树脂、乙烯基酯树脂、不饱和聚酯树脂、呋喃树脂和酚醛树脂等热固性树脂;纤维主要包括玻璃纤维布、毡、有机纤维及其织物等。
- 3.铺贴法是用手工糊制贴衬纤维增强塑料,可连续施工或间断施工。纤维增强酚醛树脂衬里应采用间断法施工。
- 4.纤维增强材料的涂胶可以采用刷涂法,也可采用浸揉法处理。即将纤维增强材料放置在配

好的胶料里浸泡揉挤,使纤维增强材料完全浸透后,挤出多余的胶料,将纤维增强材料拉平进行贴衬。用纤维增强塑料做设备、管道及管件衬里隔层时,可不涂刷面层胶料。

5.纤维增强塑料衬里也可采用手持喷枪喷射成型工艺。首先在处理后的基体表面均匀喷涂封底胶料,不得有漏涂、流挂等缺陷。再将增强纤维无捻粗纱切成25~30mm长度,与树脂一起喷到基体表面。喷射后采用辊子将沉积物压实,表面应平整、无气泡。

## (二)喷涂聚脲衬里施工

阻燃玻璃鳞片胶泥 高温烟道厂家施工1.喷涂聚脲衬里施工要求。采用专用喷涂设备,首先在金属基体表面处理完成后涂敷底层涂料,待其养护合格后,再喷涂硫脲。

2.聚脲衬里属于现场一次性成型不易修补施工衬里。因此,在正式喷涂前,应对设备控制工艺参数进行 试喷确定,涂膜性能和施工状态达到要求后,才可固定设备参数,进行正式喷涂。在喷涂过程中如温度 、湿度、风力等发生较大变化时,应适时调整设备控制参数,以确保涂膜质量。

## (三)氯丁胶乳水泥砂浆衬里施工

1.氯丁胶乳是一种高聚物分子改性材料,其与水泥、砂配制在一起形成氯丁胶乳水泥砂浆。该水泥砂浆 具有良好的耐候性、耐久性、抗渗性、密实性和极高的粘接力以及极强的防水防腐效果。可耐纯碱生产 介质、尿素、硝铵、海水、盐酸及酸碱性盐腐蚀。

2.氯丁胶乳水泥砂浆衬里采用铺抹的方法施工。铺抹前应先涂刷氯丁胶乳水泥素浆氯丁胶乳水泥砂浆一次施工面积不宜过大,分层施工时,留缝位置应相互错开。铺抹时边摊边压抹,宜一次抹平,不宜反复抹压。当有气泡时应刺破压紧,表面应密实。

3.氯丁胶乳水泥砂浆施工要求。氯丁胶乳水泥砂浆施工12~24h后,宜在面层上再刷一层氯丁胶乳水泥素 浆。待表面干燥至不粘手时,采用喷雾或覆盖塑料薄膜进行养护。