

FYT-1改进型沥青防水涂料

产品名称	FYT-1改进型沥青防水涂料
公司名称	青岛润邦防水建材有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:润邦 型号:FYT 产地:青岛
公司地址	山东省青岛胶州市
联系电话	0532-86202378 13853236499

产品详情

产品简介

FYT-1改进型沥青防水涂料属桥梁专用防水材料，该涂料耐高温可达180℃，耐低温达-40℃，扩大了应用特殊气温环境的要求。另外，解决了摊铺机、运料车碾压起皮现象，超出了国家现有标准要求，FYT-1改进型沥青防水涂料是在JT/T535-2004和JC/T975-2005标准的基础上改进而成的。产品经权威部门测试，全部技术指标均超出标准要求。现已在潍胶路、福建南平市立交、广西防城港立交等桥梁工程中得到应用，受到建设单位和业主的一致好评。

产品特点

该涂料是水乳型涂料，分散效果好，产品粒子径小。以多种橡胶同沥青进行改性，互相贯穿交联，结膜强度高，并保持橡胶弹性和低温性，具有良好的吸附性，成膜快，抗渗能力强，抗剪力抗老化，能够经受桥面长期荷载的要求。防止渗水，因除雨雪车辆喷洒防冻盐水和氯化物造成结构破坏，钢筋生锈混凝土碎裂剥落，延长桥梁的使用年限。

主要技术指标

序号	项目	类型
1	外观	搅拌后为黑色或蓝褐色均质液体，搅拌棒上不粘附任何明显颗粒。
2	固体含量，%	45
3	表干时间，h	4
4	实干时间，h	12
5	耐热度，	160±2 180±2 无流淌、滑动、滴落
6	不透水性，0.3Mpa，30min	不透水

7	抗冻性, -20		20次不开裂	
8	柔韧性,		-20 ± 2	-40 ± 2
			无裂纹	
9	延伸性, mm	无处理	6.0	8.0
		处理后	4.0	5.0
10	高温抗剪 (60) , mpa		0.16	
11	粘结性, Mpa		0.4	
12	耐腐蚀性	耐碱 (20)	Ca (OH) 2中浸泡15d无异常	
		耐盐水 (20)	3%盐水中浸泡15d无异常	

施工工序

清理基层—重点部位处理—第一遍防水层—第二遍防水层—第三遍防水层（可根据施工要求进行多遍喷涂）—防水层养护—摊铺沥青混凝土。

用量

一般面层1.5-3 kg/m²,并可根据工程等级调节。

注意事项

施工前应将棕刷、毛刷充分浸润，使其柔软涂刷流畅。

气温低于0 以下或高于35 不得施工（应避免高温施工）。

贮运温度5 -35 为宜。

应选择4小时内无雨雪天气施工。

涂膜未干燥或未铺装沥青全前，严禁踩踏和汽车行使。

施工工具用完后马上用水冲洗干净，以备再用。

包装、保存期

50kg塑料桶或200kg铁桶包装，保存期6个月。

最小起订：5吨