

PA66/3028 V0/意大利VAMP TECH

产品名称	PA66/3028 V0/意大利VAMP TECH
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

长期现货供应PA66/3028 V0/意大利VAMP TECH电话17317698208

生产企业：意大利VAMP TECH

原料描述部分

规格级别

该料用途

备注说明 良好的电气性能、磷含量，低（到无）、无卤

加工条件

加工条件

原料技术数据

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

物理性能

比重 ASTM D792,ISO 1183

1.42 到 1.44

g/cm

收缩率 流动 ASTM D955

0.30 到 0.50

%

--

ISO 294-4

吸水率

24 hr

ASTM D570 1.4 %

23 ° C, 24 hr

ISO 62 1.4 %

机械性能 抗张强度 断裂 ASTM D638,ISO 527-2 160

MPa

伸长率 断裂 ASTM D638,ISO 527-2 3.0 %

弯曲模量 ASTM D790,ISO 178 10400

弯曲强度 ASTM D790,ISO 178 250

悬壁梁缺口冲击强度 ISO 180/1A 8.2

kJ/m

悬壁梁缺口冲击强度 ASTM D256 8.20

热性能 高连续使用温度 Internal Method 150

° C

维卡软化温度 ISO 306/B,ASTM D1525

245

Ball Pressure Test 125 ° C IEC 60695-10-2

Pass

165 ° C IEC 60695-10-2

Service Temperature IEC 60216 110

电气性能 介电强度 ASTM D149,IEC 60243-1 20

kV/mm

漏电起痕指数 解决方案 A IEC 60112 600

V

可燃性

UL 阻燃等级

0.800 mm

UL 94

V-0

1.60 mm

3.20 mm

灼热丝易燃指数 IEC 60695-2-12 960

热灯丝点火温度 IEC 60695-2-13 775

极限氧指数 ASTM D2863,ISO 4589-2 28

%