

POM 德国泰科纳 C2521 耐磨,高刚性,耐水解,高抗冲,高滑动

产品名称	POM 德国泰科纳 C2521 耐磨,高刚性,耐水解,高抗冲,高滑动
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

POM德国泰科纳C2521

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度	ISO 1183	1.34	g/cm ³ ;
	熔体流动速率	190 /2.16kg ISO1133	1.5	cm ³ /10min
	吸水率	饱和, 23 平衡, 23 ISO62	0.8 0.2	% %
机械性能	拉伸模量	ISO527-2/1A/1	2100	MPa
	拉伸应力	屈服 ISO527-2/1A/50	44	MPa
	拉伸应变	屈服 ISO527-2/1A/50	12	%
	断张率	ISO527-2/1A/50	15	%
	拉伸蠕变模量	1hr 1000hr ISO 899-1	1800 1000	MPa MPa
	弯曲模量	23 ISO178	2000	MPa
	简支梁缺口冲击 强度	-30 23 ISO179/1eA	4.5 5.0	kJ/m ² ; kJ/m ² ;
热性能	热变形温度	1.8MPa, 未退火 ISO75-2/A	84	
	维卡软化温度	ISO306/B50	140	
	熔融温度	ISO11357-3	165	
电器性能	线性膨胀系数	流动 ISO11359-2	0.0001	cm/cm/
	表面电阻率	IEC 60093	1.0E+14	ohms
	体积电阻率	IEC 60093	1.0E+14	ohm*cm
	相对电容率	100HZ 1MHZ IEC60250	3.80 3.80	
	耗散因数	100HZ 1MHZ IEC60250	0.0020 0.0070	

我们的地址：上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室电话：联系手机：15250233253 期待您的咨询