

# 徐州地板 橡胶地板 南京世宽装饰

产品名称	徐州地板 橡胶地板 南京世宽装饰
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

## 产品详情

### pvc地板安装前地坪检测流程

- 1、使用温度湿度计检测温湿度，室内温度以及地表温度以15 为宜，不应在5 以下及30 以上施工。宜于施工的相对空气湿度应界于20%-75%之间。
- 2、使用含水率测试仪检测基层的含水率，基层的含水率应小于3%。
- 3、基层的强度不应低于混凝土强度C-20的要求，徐州地板，否则应采用适合的自流平来加强强度。
- 4、用硬度测试仪检测结果应是基层的表面硬度不低于1.2兆帕。
- 5、对于PVC地板材料的施工，基层的不平整度应在2米直尺范围内高低落差小于2毫米，否则应采用适合的自流平进行找平。

### pvc防静电地板的不足之处

- 1、耐污性差、必须经常打蜡维护。
- 2、含石粉较多，表面无PVC耐磨层，塑胶地板，故耐磨性较差。
- 3、怕烟头烧。
- 4、质地较硬，脚感不如复合PVC地板柔软。
- 5、相比复合PVC地板多彩的印花层而言，色彩较为单一，不够多样性。

## 6、防火性不如复合PVC地板。

以上由南京世宽装饰工程有限公司为您推荐阅读，如果您有好的想法建议或相关需求，欢迎联系我们，PVC锁扣地板，南京世宽装饰工程有限公司将为您提供优质的服务和高质量的产品。

### M518自流平

#### 用途：

M518普通型自流平，采用特种水泥、精细骨料、聚合物喷雾干粉树脂及其它水泥添加剂等原料精制而成，是具有高流动性、高塑性的自流平地基材料，为铺设各类弹性地板、地毯、木地板等地面材料提供平整、完好、坚实的理想基层，属无害、绿色环保产品。适用于家庭、办公室、小型商业设施等抗压强度要求不高的场所。

#### 特点：

快速自动找平地面，快凝、低收缩；

可自由控制施工厚度；施工厚度为1-4mm；

经济实惠。

#### 适用基层：

适用于各类地板、地毯、瓷砖、地砖等地面材料，为其提供平整、完好、坚实的理想基层，属无害绿色环保产品。

#### 基层处理：

- 1、基层必须干燥、坚固、可承重、无尘、无妨碍粘接杂物，表面平整。
- 2、具有良好的抗压强度。
- 3、为保证自流平表面强度和附着力，建议使用M318多功能水性界面

#### 技术参数：

存储期：6个月

混合比：25kg粉:6.5L水

涂布率：约1.5kg/m<sup>2</sup>.mm

可施工时间：约20分钟

可行人时间：约4小时以后

可铺地板所需要时间：约24小时以后

抗压强度： 20MPa (28天后)

抗折强度： 4MPa (28天后)

施工方法：

- 1、基层清理干净后，先选用M318水性界面剂涂刷基层，当界面剂已被基层吸收，处于半干状态时（界面剂施工后1~3小时），开始自流平施工。
- 2、在一容器中加入约6.5升清水，然后慢慢加入一包25公斤的自流平，用搅拌机搅拌3-5分钟后，将混合料倒出，均匀地铺开，用专用的齿口刮板控制厚度，混合料必须在20分钟内用完，刚施工好的自流平要防止受阳光直射和强风吹拂。
- 3、在自流平初凝前，用消泡滚筒滚轧地面以排除混合时带入的空气。

注意事项：

由于本品含有水泥，会与水反应产生强碱性，橡胶地板，避免与皮肤、眼睛接触；一旦接触，立即用水冲洗；如果皮肤或眼睛受到伤害，立即就医。本产品完全硬化后不会产生对身体、环境有影响的物质。

包装与储存：

25kg复合纸袋包装。本品须存放于室内，注意防潮、防止冰冻、曝晒。托盘上堆放不超过8层，保质期为6个月。

徐州地板-橡胶地板-南京世宽装饰(推荐商家)由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司(www.njskzs.com)是江苏南京,塑胶地板的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在南京世宽装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创南京世宽装饰更加美好的未来。