

昆明高强无收缩灌浆料批发 吉益佳建材料 高强无收缩灌浆料

产品名称	昆明高强无收缩灌浆料批发 吉益佳建材料 高强无收缩灌浆料
公司名称	云南吉益佳建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区5栋19-20号
联系电话	13577039908 13577039908

产品详情

混凝土结构改造和加固灌浆

- 1) 水泥基灌浆材料接触的混凝土表面应充分凿毛。
- 2) 混凝土结构缺陷修补，应剔除酥松的混凝土并露出钢筋，将修补区域边缘切成垂直形状，深度不小于20mm。
- 3) 灌浆前应清除所有的碎石、粉尘或其它杂物，昆明高强无收缩灌浆料批发，并湿润基层混凝土表面。
- 4) 将拌合均匀的灌浆材料灌入模板中并适当敲击模板。
- 5) 灌浆层厚度大于150mm时，应采取相关措施，防止产生温度裂缝。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

3.支模

根据确定的灌浆方式和灌浆施工图支设模板，模板定位标高应高出设备底座上表面至少50mm，模板必须支设严密、稳固，昆明高强无收缩灌浆料价格，以防松动、漏浆。灌浆中出现跑浆现象，应及时处理。

4.灌浆料的搅拌

按照产品包装袋上的使用说明在搅拌桶内加入规定量的水（每袋用水量3.5-3.6kg的水，水的用量不能过多，如果加多了在浇灌后会导致泌水。），然后将约一半料(12.5kg)倒入桶内搅拌约10秒，高强无收缩灌浆料，再将剩下的一半料倒如一起搅拌，搅拌时间从开始投料到搅拌结束控制在3-5分钟。（搅拌时叶片不得提至浆料液面之上，以免带入空气）。

5. 灌注

灌浆时从一侧或者相邻两侧灌入，以防止夹带空气和水，不能从四周同时灌注。一旦灌浆开始，就必须保证连续灌浆，不得中断，并且尽可能缩短灌浆时间，还要保证拌合物填满设备底面与基础混凝土之间。是不是很有技术含量的一项工作！

6. 养护

灌浆完毕后的30分钟内应及时洒水养护，并加盖草袋保持湿润。浇水养护时间不得少于7天，浇水次数应保持灌浆料处于湿润状态。冬季施工时，还应注意气温过低导致撒水结冰的状况发生。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，昆明高强无收缩灌浆料生产，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

灌浆料分为高强无收缩灌浆料、支座灌浆料。高强无收缩灌浆料：不要用在桥梁、桥洞、地铁、电厂、钢结构厂房；是用来结构加固，或者机器固定。因为灌浆料性能优越，比传统的混凝土材质各方面性能都高，而且耐高温、耐磨损、超高强度。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

昆明高强无收缩灌浆料批发-吉益佳建材料-高强无收缩灌浆料由云南吉益佳建材有限公司提供。云南吉益佳建材有限公司（www.ynjyjcc.com）为客户提供“灌浆料,防水卷材,防水涂料,堵漏王,混凝土添加剂”等业务，公司拥有“砂浆材料,防水材料,混凝土外加剂”等品牌。专注于防水、防潮材料等行业，在云南昆明有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王总。