

德谦201P易于分散的防沉剂

产品名称	德谦201P易于分散的防沉剂
公司名称	湖南有鑫材料科技有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:201P
公司地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道香格里拉大道麓山慧苑
联系电话	13875992061

产品详情

德谦201P防沉剂

德谦201P为一分散的聚乙烯蜡浆，添加时取用方便且易于分散的防沉剂。

德谦201P产品数据：

- 1、组成：聚乙烯蜡
- 2、外观：半透明白色流动浆状
- 3、不挥发份：9.5 - 10.5%
- 4、溶剂：二jia苯 / 异丙醇
- 5、比重：约 0.87

德谦201P产品特征：

- 1、外观呈浆状，适用于现代高速分散设备，取用方便，容易分散。
- 2、可提供颜料防沉的效果和避免在罐底沉积硬结。
- 3、作为后添加使用，不需预先活化及研磨，且对于粘度的影响轻微。
- 4、对涂膜的光泽、耐黄变性、耐水性与干燥速度，影响轻微。

5、在适当分散条件下，由于可作为后添加使用，适合于不能经研磨的颜料，例如：铝浆、珍珠粉、平光粉、荧光颜料的防沉。

德谦201P防沉剂应用领域：

- 1、醇酸/胺基烘漆
- 2、丙烯酸/胺基烘漆
- 3、环氧树脂
- 4、乙烯树脂
- 5、聚氨酯涂料
- 6、溶剂型油墨
- 7、铝粉漆

德谦201P防沉剂使用方法

可在任何阶段添加，后添加时需以高速分散设备分散均匀，建议分散操作温度范围介于 20 - 60 之间。

添加量：对全量添加 1.0 - 5.0%。

德谦201P防沉剂操作与安全

- 1、若遇蜡浆密闭不严所产生的干涸、结皮、结块等现象，需将此干涸部份去除以免造成分散困难。
- 2、本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

德谦201P防沉剂储存条件

- 1、远离热及火源。
- 2、置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 3、储存环境为 0 至 40 。
- 4、产品于 0 时为软蜡状，请回复至 25 再使用。
- 5、盛放产品的容器不能直接受到热辐射。