

AES韩国锦湖代理商 KumhoSunny日丽塑料

产品名称	AES韩国锦湖代理商 KumhoSunny日丽塑料
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市-13年专业塑料-专注品质
联系电话	15050284400

产品详情

AES(塑料特征)

AES树脂（丙烯腈-EPDM橡胶-苯乙烯共聚物）具有的耐候性，即使长时间暴露在室外紫外线、潮湿、雨淋、光照及臭氧条件

AES(物化性能)

常使用的ABS树脂具有优良的成型性、耐冲击性及光泽度等特性，但由于在合成ABS时所使用的丁二烯橡胶中含有双键结构，所以容

AES(注塑工艺)

干燥条件：80~85（耐热AES:90-100）下少干燥3-4小时；AES材料具有吸湿性，要求在加工之前进行干燥处理；材料湿度应保证小于0.1%。

加工温度：200~260，耐热AES温度提高10，不宜在高温炮筒内停留时间过长（应小于30分钟）；

模具温度：40...80；

注射压力：500~800bar；

注射速度：中高速度；

螺杆背压：10-40bar。

服务/快递原料相关说明:本公司可开17%增值税票，在我司订购原料可免费提供SGS，COA，MSDS报告。
订购说明：自接到贵司订购单24小时内发货，广东省内支持代收货款，省外3天可到货。货物送达后，请检查外包装，如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与销售部取得联系。对材料有什么不明白的地方请致电我公司销售部，我们将会提供材料的物理

性能表及相关的参考加工数据。