

# 牛仔水洗牢度提升剂 湿摩擦牢度提升剂

产品名称	牛仔水洗牢度提升剂 湿摩擦牢度提升剂
公司名称	东莞市洁威实业有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:洁威 型号:JV-536 产地:东莞
公司地址	东莞市桥头镇莲城社区莲湖路南华萃一巷16号
联系电话	0769-83077331 13414700968

## 产品详情

### 产品特点

湿摩擦牢度提升剂是高分子化合物，不含甲醛，适用于活性、硫化、直接、还原染料染色织物的固色整理；

湿摩擦牢度提升剂易于渗透和吸附；

湿摩擦牢度提升剂能和染料在纤维内部形成色淀，使染料在纤维上的附着力更强；

湿摩擦牢度提升剂与氨基硅油柔软剂同浴会降低它的使用效果；

湿摩擦牢度提升剂手感柔软，色变小，可明显提高干、湿牢度，其中深色织物的湿摩擦牢度可提高1-2级；

## 二、技术指标

外观：淡黄色透明液体

离子型：阳离子型

PH 值：5 - 6(1%水溶液)

溶解性：易溶于水

### 三、应用工艺

#### 1、浸渍法

用量：湿摩擦牢度提升剂：2~5% (o.w.f.) (视色度深浅调整)；冰醋酸：0.2% (o.w.f.)

浴比：1：10~20

工艺：染色后色布 (pH 7) 浸渍 (温度：30℃，时间：20~30min) 烘干 (100~105℃)

#### 2、浸轧法

用量：湿摩擦牢度提升剂：20~50g/L；冰醋酸：0.2-4.5g/L

工艺：染色后色布 (pH 7) 二浸二轧 (温度：10~30℃，轧余率：70~80%) 烘干 (100~105℃)

#### 四、注意事项

- 1、化料不能加热，化料最好用软水。配制好工作液在25℃附近呈半透明乳液状，配制好后请立即使用；
- 2、必须在低温条件下使用，工作液不能加热。
- 3、若在定型机前使用，应在高位槽先化好料，并保持搅拌状况；料槽最好增加鼓泡装置，防止在使用过程中固色剂产生沉淀；布入定型机前要放冷。
- 4、在染缸中使用，应先化好料再加入并保持工作液的良好循环；

#### 五、贮存及包装：

非危险品，塑料桶125kg包装，贮存于阴凉通风处，不用时请将容器盖紧，忌高温曝晒，贮存期一年。

我公司主要经营纺织助剂|印染助剂|洗水助剂|染整助剂|干湿摩擦牢度提升剂|酸性固色剂|吸湿排汗整理剂