

【3PE热缩套】3PE热缩套价格-3PE热缩套批发-3PE热缩套厂家

产品名称	【3PE热缩套】3PE热缩套价格-3PE热缩套批发-3PE热缩套厂家
公司名称	四川名腾新材料有限公司
价格	19.90/套
规格参数	厂家:名腾 材质:聚乙烯 用途:管道防腐
公司地址	成都市成华区建材路66号1栋1层附3号
联系电话	18113061971

产品详情

辐射交联聚乙烯热收缩缠绕带的生产和检验按《GB/T 23257-2009》和《SY/T 4054-2003》进行。辐射交联聚乙烯热收缩带热收缩率不小于15%;辐射交联聚乙烯热收缩套径向热收缩率不小于50%，轴向热收缩率不大于10%。在200 ± 10 、5min自由收缩复原后的基材，其技术性能优于标准规定，标准规定见下表。

辐射交联聚乙烯热收缩带(套)基材性能指标

基材性能

项目

指标

试验方法

拉伸强度，Mpa

17

GB/T 1040.2

断裂伸长度，%

400

维卡软化点，

90

GB/T 1633

脆化温度 ,

-65

GB/T 5470

电气强度 , MV/m

25

GB/T 1408.1

体积电阻率, .m

1×10^{13}

GB/T 1410

耐环境应力开裂(F150) , h

1000

GB/T 1842

耐化学介质腐蚀 (浸泡7d) ,%

10%HCl

85

GB/T23257-2009 附录H

10%NaCl

10%NaOH

耐热老化(150 ,21d)

拉伸强度 , MPa

14

GB/T 1040.2

断裂伸长率，%

300

热冲击 (225 ， 4h)

无裂纹、无流淌、无垂滴

GB/T23257-2009 附录L

胶层性能

环球软化点，

*****设计温度50 时

GB/T 4507

*****设计温度70 时

110

搭接剪切强度(23)/ Mpa

1.0

GB/T 7124d

搭接剪切强度(50)/ Mpa

0.05

脆化温度，

-15

GB/T23257-2009 附录M

剥离强度， N/cm

收缩带(套)/钢

23 ± 2

70

GB/T 2792

50 ± 2

10

收缩带(套)/环氧底漆钢

收缩带(套)//聚乙烯层

无溶剂环氧树脂底漆

剪切强度 (MPa)

5.0

GB/T 7124d

阴极剥离 (65 , 48h) /mm

10

GBT 23257-2009 附录D

【3PE热缩套】3PE热缩套价格-3PE热缩套批发-3PE热缩套厂家