

退锡水

产品名称	退锡水
公司名称	上海艾希尔化工产品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥江海经济园区国顺路1038号
联系电话	18916727855

产品详情

退锡水 — 退锡水产品特性 x-03退锡水是单液型，无过氧化物，无氟级不含络合剂的硝酸型退锡/铅液，能一步退除铜表面的锡或铅锡，能及铜锡合金层。适用于铜表面的锡/铅锡合金层的退除，更适用于电子元件（ic），线路板（pcb）制造过程中铜表面的锡/铅锡合金层的退除，可用浸泡或机械喷淋方法进行操作。适用于铜表面的锡/铅锡合金层的退除。外观为黄色透明液体。1．退锡/铅锡速度快，锡容量大。退锡/铅锡后铜表面光洁明亮，无沉淀物。对铜面腐蚀极微，对基层树脂不会腐蚀。

2．不含氟化物，过氧化物、无烟、基本无味，环保处理简便易行。3．退锡速度：浸泡：10-15秒可以退锡镀层4-6um，处理量：2.5-3.4平方米/升；铜蚀率0.3-0.8um分钟（35℃）；操作温度：15-40℃（不可高于40℃，最佳温度25-35℃）二退锡水开槽参数 x-02：原液使用时间：10~15秒（可退锡镀层4-6um）三退锡水槽液工艺控制管理

1．开槽：建议使用20%-30%的旧液合并开缸。

2．控制溶液温度20-40℃之间，若温度超过40℃必须使用冷却系统或暂停使用。

3．根据锡层厚度及干净程度，退铅锡液新旧程度，调整操作时间。

4．退锡时间达到90秒退不净时，倒出30-40%旧液，添加退锡水至正常液位。

5．当采用第4步仍达不到理想效果，或退锡液比重为1.136-1.38时，须重新开缸。四退锡水产品包装

25kg/桶