

# 预制型塑胶跑道厂家 肇庆塑胶跑道材料 塑胶跑道铝合金道牙价格

产品名称	预制型塑胶跑道厂家 肇庆塑胶跑道材料 塑胶跑道铝合金道牙价格
公司名称	广州奥宏体育产业有限公司
价格	88.00/平方
规格参数	
公司地址	广州市天河区祥圃街祥圃商务大厦509
联系电话	020-34563453 18922253236

## 产品详情

### 一、预制型塑胶跑道厂家 肇庆塑胶跑道材料 塑胶跑道铝合金道牙价格详细描述：

广州奥宏体育产业有限公司塑胶跑道厂家引荐透气型预制型塑胶跑道厂家 肇庆塑胶跑道材料 塑胶跑道铝合金道牙价格是由国外引入的先进技术，通过专业化，现已成为我国大、中、小学深受欢迎的田径运动场。据不完全统计，透气型塑胶跑道在其大、中、小学的塑胶铺装份额上占居为63%。透气型塑胶跑道13mm厚，塑胶跑道施工是将甲组分、乙组分混合拌和—参加催化剂—拌和成粘稠胶料——参加圆桶拌和机与黑胶粒（新国标不可以使用黑橡胶颗粒）拌和均匀—用运料车运送到现场—摊铺机铺设底胶—喷涂表面防滑颗粒—常温固化—测量、画线。

13mm透气型预制型塑胶跑道厂家 肇庆塑胶跑道材料 塑胶跑道铝合金道牙价格特色：1、面层选用EPDM（三元乙丙）胶粒，使之具有高度紫外线抵抗力，实践证明，无褪色，强力耐磨。2、不掉粒，面层的EPDM（三元乙丙）胶粒是与聚氨酯浆料、预聚体混合拌和后，选用机械喷涂进行施工。3、耐候性极佳，不易老化。4、弹性安稳，一年四季弹性无差别，不会冬硬夏软。5、力气回转及吸震力强，偏重运动员舒适及安全，有助于运动员发挥或进步效果。6、偏重跑道全体功用，习气各项目及久远竞赛练习等。7、画线不易掉漆，色泽鲜明、不褪色，耐磨性更佳。

8、平整度抵达世界田联规范，滤水性好，小雨天不需中止竞赛，大雨后可当即竞赛，不会有积水现象。

透气型预制型塑胶跑道厂家 肇庆塑胶跑道材料 塑胶跑道铝合金道牙价格之保养篇：

1、在搬运物品时，需留神金属尖利物品对塑胶场所发生的划伤。

2、应防止触摸有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种。3、防止沙石对塑胶场所构成划伤，一般出现在脚底带的砂石。4、保持清洁，守时拾掇塑胶场所上面的灰迹，能够用水冲刷，不能运用强酸或强碱的清洁剂，若沾上油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗洁净。5、塑胶场所上若有脏迹污迹，当即根除，一些特别的脏迹不要运用许多的水来清洗，可用软毛刷子或抹布进行清洁。6、冬季运用运动场所，如遇雨雪气候应尽快打扫，发现结冰现象应防止运用硬物铲撬，使其天然消融。7、不得穿带鞋钉的运动鞋和跑鞋以及皮鞋。有可能对球场构成刮伤、扎伤的物品阻止在塑胶球场及跑道上运用。8、塑胶球场边缘应加维护，不得任意掀动，如发现损坏，应当即修补。9、塑胶球场上不准车辆行进、堆压重物 and 尖利之物刮划。

塑胶跑道保养还是需要坚持去做到以上这些事,更好的保护塑胶跑道和塑胶球场，让塑胶跑道的寿命增长！

13mm透气型塑胶跑道造价

奥宏体育报价说明13mm透气型塑胶跑道每平方价格大概在80块钱,相对其他类型的塑胶跑道价格算是低的，塑胶跑道价格,根据有用面积

现在价格只能算出材料价格，假定透气型塑胶跑道竣工的价格 需求看场所面积 做出用料方案具体能够马上咨询我们奥宏体育塑胶跑道厂家

二、预制型塑胶跑道厂家 肇庆塑胶跑道材料 塑胶跑道铝合金道牙价格适用范围：适用于全国各地大中小学、企业、工厂、幼儿园、游乐园、广场、小区、公园、景区等，气候条件在-16度以上的地区，不可使用高寒冰雪地区。

三、预制型塑胶跑道厂家 肇庆塑胶跑道材料 塑胶跑道铝合金道牙价格施工工艺：

预制型塑胶跑道厂家 肇庆塑胶跑道材料 塑胶跑道铝合金道牙价格塑胶跑道铺筑于沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。无论沥青或水泥基础，其表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一度，弹性均匀，且不浪费胶料。对基础的质量要求如下。1、平整度：基础应具有一定的强度和稳定性。基础不能产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。2、坡度：横向<1%，纵向<1%，跳高区<4‰，表面应平坦光滑保证排水。3、强度和稳定性：（1）沥青基础采用不含腊，或含腊很少的沥青材料，其沥青混合料必须充分压实。表面均匀坚实，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑。沥青混凝土面层碎石粒径为2-5mm，含油量5.8-6

.4%，接合层碎石粒径为6-9mm，含油量4.6-5.8%。压实密实度不得小于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无发软起皮，无浮土松散，波浪等现象。（2）水泥混凝土表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。水泥混凝土基础需加隔水层：采用新PVC加厚隔水薄膜，搭接处应大于200mm，边沿余量大于150mm。4、排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。5、保养期：，基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后要求30天以上的保养，以使沥青表面低沸点成份发挥，保证塑胶层与基础有足够的粘结强度。6、基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后要求30天以上的保养，以使沥青表面低沸点成份发挥，保证塑胶层与基础有足够的粘结强度。7、大水冻地区，沥青层与碎石层之间加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽边缘的基础应做特殊防水处理，因为这些地方最容易产生冻胀。

PU聚氨脂跑道面漆永固坦树脂PU面漆 型号JE—112 成分组成:本产品为聚胺脂弹性体（Polyurethane）为一种高分子聚合成双液型“预聚合物”后于现场混合硬化而成。预制型塑胶跑道厂家 肇庆塑胶跑道材料 塑胶跑道铝合金道牙价格特性1、耐候性、耐久性、耐磨损、耐冲击、不易老化;2、耐油、耐溶剂、耐药品、抗酸碱、无污染、性质安定。

#### 四、预制型塑胶跑道厂家 肇庆塑胶跑道材料 塑胶跑道铝合金道牙价格颜色

A剂红色、绿色、黄色等 B剂透明|光泽有光|黏度（25℃）65~85KU 储藏安定性  
正常情况下一年干燥时间（25℃）指触2小时，坚实4~6小时，完全硬化7天涂装间隔  
（30℃）24小时以上固体分55~60%|标准涂布量0.2kg/m<sup>2</sup>调簿剂PU稀释剂重量混合比  
A剂B剂=12 包装量 A9kg B18kg 施工方法 雾气喷涂、滚涂、刷涂

#### 五、铺设预制型塑胶跑道厂家 肇庆塑胶跑道材料 塑胶跑道铝合金道牙价格应注意的问题

1、聚氨酯塑胶材料的施工过程中最怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候，即使在天气晴朗的正常工作日，一般在上午九点以后正式铺设。2、胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，第11届亚运会北郊比赛场塑胶跑道主赛区为保证厚度，误差控制为正差，故平均厚度在14MM以上。3、塑胶跑道雨后不积水的施工经验：A、为保证平整度，铺设跨度尽量大，主跑道上跨度为3.66米（三条道同时摊铺），非赛区跨度大于4米。B、一般在南北半圆雨后肯定有局部积水现象，特别是跳高区半圆更为严重。为保证坡度，采用“龟背式”施工法，以利于排水。4、防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶（橡胶钉）的方法进行加固。5、为保证平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。6、被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用胶填平。预制型塑胶跑道厂家 肇庆塑胶跑道材料 塑胶跑道铝合金道牙价格注意事项

1、被涂物表面之水分、油脂、污泥、灰尘等附着物需干净；2、化学品必须注意避免火烛皮肤接触；3、主、硬剂须按规定比例均匀调和后，才可使用。

## 六、预制型塑胶跑道厂家 肇庆塑胶跑道材料 塑胶跑道铝合金道牙价格的使用维护与保养

1、铺设竣工后保养7—10天方可使用。 2、塑胶运动场地是提供运动员训练和比赛及健身锻炼用，不得作它用。 3、跑道边缘应加以保护，不得任意掀动，如道牙损坏应立即修补。 4、运动员必须穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，如有较长钉的运动鞋则不允许在塑胶跑道上使用。 5、塑胶跑道上严禁车辆行驶，堆压重物 and 锋利之物刺划。以免损害运动地面塑胶，影响使用寿命。 6、避免接触有机溶剂，化学药品、烟蒂及其它火种。 7、保持清洁，可以用水清洗，如不小心洒上油污可以用10%氨水或洗涤剂擦洗干净即可。

## 七、预制型塑胶跑道厂家 肇庆塑胶跑道材料 塑胶跑道铝合金道牙价格施工案例展示

## 八、预制型塑胶跑道厂家 肇庆塑胶跑道材料 塑胶跑道铝合金道牙价格施工价格

新国标常见塑胶跑道价格如下，仅供参考： 1、透气型塑胶跑道：材料价100元/平方米  
工程全包价：128元/平方米 2、混合型塑胶跑道：材料价120元/平方米  
工程全包价：148元/平方米 3、复合型塑胶跑道：材料105元/平方米  
工程全包价：138元/平方米 4、全塑型塑胶跑道：材料140元/平方米  
工程全包价：168元/平方米 价格根据场地面积大小、付款方式可上下浮动

## 九、预制型塑胶跑道厂家 肇庆塑胶跑道材料 塑胶跑道铝合金道牙价格广州奥宏体育产业有限公司介绍