

淄博CP型橡胶止水带

产品名称	淄博CP型橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

变形缝处的相对变形量，承受水压力的的大小，接触介质、使用的环境条件、构筑物表面装修的要求、混凝土断面的尺寸及造价等；填缝板可选用聚乙烯泡沫塑料板、防腐软木板、纤维板等能满足工程需要的各种板材；密封料可选用聚硫密封膏、聚氨酯、硅胶等，对防水有足够的变形能力、与混凝土具有良好粘接性能和柔性材料。

1、止水原理：

止水带是防止阻止水分渗透而制作安装的带状物,宽度200-350不等，按设计选用，适当延长渗径，在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，具有一定的强度和韧性，其强度和韧性介于止水条和止水钢板之间。

2、优点：该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围-45 ~ +60 。

3、缺点：混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，因为塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3~5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。

在砼浇筑时，由于止水带为橡胶产品比较软，容易变形，不顺直，上下宽度不好控制，如果用铅丝扎在钢筋上，损坏止水带，所以施工单位一般觉得麻烦，不喜欢用。

连接要点的时候应满足什么要求

粘接前，首先用刀将止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用丙酮或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。

止水带连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头粘接良好，严禁不加处理的搭接。

设置止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位。

在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能全面接触，减少空隙，然后用专用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。

怎样怎样对止水带接头进行检查

接头强度检查：用手轻撕接头。

检查接头处上下止水带的压茬方向，此方向应以排水畅通、将水外引为正确方向，即上部止水带靠近围岩，下部止水带靠近隧道衬砌。

抗拉伸强度不低于母材的80%。不合格时重新焊接或粘接

观察接头强度和表面打毛情况，接头外观应平整光洁。

我公司是以生产止水带、橡胶止水带、中埋式橡胶止水带、PVC止水带、钢边止水带、止水条、输送带、双组份聚硫密封胶、橡胶板等系列产品。公司技术力量雄厚，工艺设备先进，具有一个团结向上，积极勤奋的团队，一批高素质技术人才，完善的检测和生产设备，先进的制造工艺，稳定的产品质量，保证本企业产品出厂的合格率，以优良的产品和良好的信誉得了广大用户一致好评。公司始终坚持诚信的经营理念，同等产品比价格、同等价格比质量、同等质量比服务;勇于创新的生产经营模式，欢迎来电垂询洽谈，期待您的光临,愿为您提供贴心服务。公司始终坚持“质量至上、用户至上、科技争先、服务创优”的宗旨，企业发展与时俱进。以良好的质量、良好的服务、良好的管理、良好的技术成为同行业的佼佼者。本公司遵守“满足客户为天职，诚信服务树信誉”的质量方针，竭诚为国内外客户服务，我们将继续秉承这一优良的传统，将过去的足迹牢印在未来的道路上，未来是美好的，我们愿与您携手共进，奋勇向前，以自己的真诚和智慧创造企业更加璀璨的明天。