

PVC胶泥,聚氯乙烯PVC胶泥

产品名称	PVC胶泥,聚氯乙烯PVC胶泥
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	类型:塑料胶泥 材质:聚氯乙烯PVC 用途:嵌缝膏
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚氯乙烯PVC胶泥优点：

聚氯乙烯PVC胶泥具有弹性好、粘结力强、耐热度高、低温柔性好、可冷用等优点，聚氯乙烯PVC胶泥新型建筑防水材料。聚氯乙烯PVC胶泥是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。聚氯乙烯PVC胶泥施工简便，易于检修，深受用户欢迎。18703187870万经理

聚氯乙烯PVC胶泥性能：

- 1、聚氯乙烯PVC胶泥有良好的耐热，耐寒性能。炎热不流滴，不粘脚；寒冬有弹性，以用温度范围80—-20，使用年限十年以上不老化。
- 2、聚氯乙烯PVC胶泥有良好的粘结，延伸性能，适应屋面基层，因热胀冷缩，振动，沉降等原因而引起的变化。
- 3、聚氯乙烯PVC胶泥抗老化性，有一定的耐酸碱、耐油能力。

聚氯乙烯PVC胶泥包装与贮存：

1.25Kg塑料编织袋包装.

2.20kg纸箱包装常温贮存，贮存期12个月

聚氯乙烯PVC胶泥主要技术参数：

下垂度：<=4mm；

低温柔性：-20摄氏度，无裂痕；

拉伸强度：0.02-0.15MPa；

拉伸率： $\geq 300\%$ ；

恢复率： $\geq 80\%$ ；

聚氯乙烯PVC胶泥施工方法：

对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。新水泥混凝土锯完缝后应清理。能适应墙板因载荷和温度变化等引起的变形，保持接缝的密封防水性能。将聚氯乙烯PVC胶泥切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120℃，高温不超过160℃，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的聚氯乙烯PVC胶泥可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防聚氯乙烯PVC胶泥性能发生变化。熔化好的聚氯乙烯PVC胶泥应立即用壶往缝内浇注，聚氯乙烯PVC胶泥与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清理干净，以免影响新填缝料的配制质量。聚氯乙烯PVC胶泥施工完毕后，十个小时左右方可干固，干固后即可进行下一步施工。

聚氯乙烯PVC胶泥施工注意事项：

聚氯乙烯PVC胶泥系以煤焦油为基料，按一定比例加入聚氯乙烯树脂、增值剂、稳定剂、防老剂及填料、在130-140℃温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。公司才能批发聚氯乙烯PVC胶泥，聚氯乙烯PVC胶泥25千克/袋。可物流发货直达各地，质量好价格优惠。