

# 天津幼儿园，epdm橡胶地面，施工厂家，北京奥健体育

产品名称	天津幼儿园，epdm橡胶地面，施工厂家，北京奥健体育
公司名称	北京奥健体育设施科技有限公司
价格	140.00/平方米
规格参数	品牌:奥茵 厚度:13mm 色彩:红绿黄蓝
公司地址	北京市亦庄镇贵园中路5号院
联系电话	4009983967 13641090688

## 产品详情

天津幼儿园，epdm橡胶地面，施工厂家，北京奥健体育

epdm橡胶地面是针对需求高软地面的用户开发研制的，

epdm胶粒又称为三元乙丙胶粒，epdm颗粒由合成橡胶制成，

可以生产多种颜色，且以其性能可抵照射和耐一般化学反应。在有图案的施工时,能显现epdm彩色颗粒的特点。

epdm橡胶地面具有耐腐蚀性和优良的化学稳定性,耐臭氧老化,耐热氧老化。天津幼儿园，epdm橡胶地面，施工厂家，北京奥健体育

### epdm橡胶地面施工工艺步骤

#### epdm橡胶地面地面对基础地面的要求

1、可采用沥清混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有强度和稳定性（水泥混凝土需要切割伸缩缝，可不作水层）。

- 2、基础严厉产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。
- 3、基础须有较好的平整度和规定坡度。
- 4、表面须平坦，便于排水。
- 5、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。

## 二、epdm彩色弹性塑胶地面施工工艺要求

工艺流程：清扫场地-弹性底层黑色/白色橡胶颗粒配料-混合搅拌摊铺-固化-图案的放样、定位置点、作图、分区-检测点、线、图-面胶配料-混合搅拌-彩色epdm作图及分区摊铺-竣工

### epdm彩色弹性塑胶地面施工前准备

施工前须做小样试验注意以下问题

A:材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。

B：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。

工前的准备工作（手工）材料、工具设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌工具等）、畏粒及催化剂准备。

施工人员要求（手工）根据场实际面积合理安排施工人员（备料、运料、摊铺的人员）。

施工（手工）：将粒按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热（喷灯加热）或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。

场地厚度要求，一般分两次施工，以12mm为例：一般底屋8mm橡塑颗粒和面层4mmepdm颗粒。

### epdm彩色弹性塑胶地面铺装工艺：

表面预处理在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在赃物、尘土、水（包括水印）、清渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶，增加其与地面的粘接能力，规避产生不可挽回的后果。

### epdm彩色弹性塑胶地面面层铺设

- 2.1、铺设材料混合搅拌，epdm颗粒先倒入，在倒入聚氨脂胶水。胶水倒入时宜直接向桶中间倒入，勿沿着桶边倒入，以免粘在桶边搅拌不匀。
- 2.2、罐内的余粒应用刮板清理干净，以免混合搅拌不匀，比例不合。
- 2.3、搅拌容器须是大于材料容器。

- 2.4、用聚氨脂胶水和epdm彩色颗粒按照比例，混合拌匀后按所需色彩进入铺设
- 2.5、材料搅拌混合后，使用时间夏天30-45分钟，冬天1-2小时。硬化时间12-24小时。
- 2.6、划线：划线的材料须是聚氨脂白漆。