

# 煤漏斗铸石板卖家 新江化工 扬州铸石板卖家

产品名称	煤漏斗铸石板卖家 新江化工 扬州铸石板卖家
公司名称	宁津县新江化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大曹镇孙其滨工业区
联系电话	13375448686

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县新江化工有限公司

{铸石板}{铸石板生产厂家}非标定制煤仓防磨铸石板生产厂家铸石板固化处理 6.3.1防腐层每道工艺施工完成，都必须固化后方能进行下道工艺施工。从而使衬里层有一定的机械强度和耐腐蚀性。养护干燥与空气的温度、湿度有一定的关系；正常条件下衬层均要常温养生干燥。要避免雨淋和阳光暴晒。6.3.2必要时设置防风、防水、防潮、防风沙等措施，扬州铸石板卖家，当自然环境不能保证正常施工时，可采取加温固化，提高环境温度保证工程质量。7.验收  
7.1依据《建筑防腐工程施工及验收规范》以及图纸技术要求进行。7.2根据有关规定，煤漏斗铸石板卖家，工程竣工后，应向建设单位提交材料合格证，化验单，复检证明，开工报告，施工日记，中间检查记录，技术变更证明等资料，以备存档

{铸石板}{煤仓防磨铸石板}电厂煤仓防磨铸石板生产厂家2.1铸石板材质要求

2.1.1铸石板的材质要组织结构均匀，无裂纹，无明显水线道，无不耐酸层，无穿孔、无脱层。2.2.2铸石板的材质理化性能应在：耐酸度95以上，浸酸安全性合格，冲渣沟铸石板卖家，吸水率小于1，抗压强度80~100Mpa。2.2.3几何尺寸符合规定要求。3.清理  
3.1用钢丝刷清除铸石板表面的灰尘，砂粒等附属物质等。  
3.2潮湿、雨水冲刷过的铸石板应提前进行烘干处理。3.3按照不同规格，特殊异形块材分样堆放。  
微晶铸石板胶泥的使用 A.微晶铸石板胶泥配比为（重量比）液1：粉2.2。 B.微晶铸石板胶泥施工的环境温度宜为15--30，相对湿度不宜大于80%。当施工环境低于10时，储煤仓铸石板卖家，应采取加热保温措施。 C.露天施工应搭建防雨防晒棚。  
D.微晶铸石板胶泥在施工过程中严禁补加粉料和液料，如发现胶泥硬化则应弃去不用。 E.在施工完毕后应进行养护，在15--20时养护期为20天，在21--30时养护期为14天，在30--35时养护期为7天。若空气相对湿度80%时，应采取通风干燥设施。 F.在施工及养护期间，严禁与水或水蒸气接触。  
G.若有特殊要求，养护后的胶泥在使用前须用特种处理液（40%酸）处理4次，每隔4小时处理一次。煤

漏斗铸石板卖家-新江化工-扬州铸石板卖家由宁津县新江化工有限公司提供。煤漏斗铸石板卖家-新江化工-扬州铸石板卖家是宁津县新江化工有限公司（[www.njxjhg.com](http://www.njxjhg.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。