

黑龙江硅酸钙板 硅酸钙板价格 信德硅酸钙

产品名称	黑龙江硅酸钙板 硅酸钙板价格 信德硅酸钙
公司名称	泰安市信德硅酸钙制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市省庄羊楼
联系电话	15966010001

产品详情

微孔硅酸钙保温材料是以氧化硅（石英砂粉、硅藻土等）、氧化钙（也有用消石灰等）和增强纤维（如石棉、玻璃纤维等）为主要原料，经过搅拌、加热、凝胶、成型、蒸压硬化、干燥等工序制成的一种新型保温材料。

微孔硅酸钙生产工艺

石灰加水消解，经过三道滤网过滤后，放入存浆桶，用泥浆泵输送至混合桶内和硅藻土、水玻璃、石棉（或其他纤维）及水一起进行混合搅拌，然后用泵将混合后的稠胶液送到凝胶桶进行加热凝胶，送至中间均液储槽，再分别送往油压机加压成型，成型后的湿制品进蒸压釜蒸压硬化，然后再送至烘房干燥脱水，经抽样质检后成品入库。整个工艺流程可概括地分为：石灰消解、混合配料、加热凝胶、加压成型、蒸压硬化及干燥脱水等几个步骤。硅酸钙制品的成型工艺分为浇注成型和压制成型。浇注成型，模具较简单，硅酸钙板价格，生产成本较低，但蒸养后制品必阶段，黑龙江硅酸钙板，仍有结构松紧不均，外形残缺的现象；压制成型，需有专用的压力机和造价昂贵的模具，但蒸养后制品外形完整，结构均匀。

使用范围

材料的PH值为中性，粘接力强，可广泛用于建筑中的屋面保温及外墙保温，硅酸钙板吊顶，亦可用在石油化工、以及其他行业的保温绝热

产品规格

长宽：600mmx400mm 300mmx600mm

厚度：30mm-300mm

亦可提供其他规格请与我们联系

一、产品主要技术性能项目单位本厂国际GB10699-89日本 Jis-A-9510-84美国 ASTM-C533-80密度kg/m³ 220 220220Max240Max抗折强度Mpa

(kgf/cm²)>0.3

(>0.310)>0.3

(>0.310)0.3 Min0.31 Min抗压强度Mpa

(kgf/cm²)>0.5

(>5.10)>0.5

(>5.10) 0.414 Min使用温度K

()923

(650)923

(650)650 649 导热系数(平均温度343±5K)(W/M·K)0.0600.0600.0620.065线收缩率(923K 16h)% 1.5 2.02.0 Max2.0Max含水率% 7.57.5 憎水率%>97

硅酸钙板配方：是要根据制造的产品、及可使用的高性价比材料，经过多种组合、对比得出最适合自身产品定位的材料配比。配方的重点是：满足产品的理化指标，外观要求；有益于生产，采购方便。对于企业来说，天花硅酸钙板，生产工艺更为重要，因为配方要根据产品的定位适时进行调整，不同的配方有不同的生产工艺。生产控制工艺才是完成产品的关键，本行业还没有因为有个什么配方就能成功的，但生产工艺做得好的成功的很多。做板讲的是生产工艺，并不存在是什么密方！可以利用板材开发平台进行适合身条件的配方开发

黑龙江硅酸钙板-硅酸钙板价格-信德硅酸钙(诚信商家)由泰安市信德硅酸钙制品有限公司提供。泰安市信德硅酸钙制品有限公司(www.taxinde.com)是一家从事“硅酸钙板、硅酸钙、硅酸钙管壳、绝热材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“信德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使信德硅酸钙在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！