

# A573Gr70机械性能A573Gr70化学成分现货切割

产品名称	A573Gr70机械性能A573Gr70化学成分现货切割
公司名称	舞钢市坤达钢铁销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省平顶山市舞钢市垭口中心路西段6号院
联系电话	0375-3300056 15203750895

## 产品详情

材质：A573Gr70

级别：A573Gr58级，A573Gr 65级，A573Gr70级，三个质量等级。【现货切割】

执行标准：材料与试验协会标准，ASTM A573/573M-05。

技术条件：本钢化学成分及机械性能略，订货时可附加冲击、探伤、Z向、成分控制、性能要求超出标准等。

### 一、A573Gr70化学成分

元素	最大 %
C	0.27-0.28
Mn	0.85-1.20
P	0.035
S	0.004
Si	0.15-0.40

## 二、A573Gr70力学性能

A573Gr70	抗拉强度Mpa	屈服强度Mpa	伸长率最小, %,A
	485-620	290	18

## 三、A573Gr70用途

碳-猛-硅**钢板**，主要用于室温条件下改进缺口韧性的用途。