

# 免熬沥青胶泥

产品名称	免熬沥青胶泥
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

## 产品详情

沥青胶泥为配制成品，直接使用即可，用于施工处，涂刮皆可，固化后形成一层完整一体的橡胶高弹性胶状弹性体。为无缝、无接头的连续封闭体系。防腐防水完工后，可做砂土掩盖保护层或其它覆盖。沥青胶泥的施工工艺流程为：、通用名称：塑料胶泥，PVC胶泥，塑料油膏，防水油膏，嵌缝胶泥，聚氯乙烯填缝料分类：按适温性可分为耐温型和低温型产品特点：聚氯乙烯胶泥（塑料胶泥），是以煤焦油为基料，按一定比例加入聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂、防老剂及填料、在130-140 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。聚氯乙烯胶泥具有良好的耐候性，粘结性，弹塑性，耐酸碱腐蚀性，防水可靠，施工方便。应用范围：适用于各种新旧混凝土屋面板、公路路面，墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道和地下室等混凝土构配件、构筑物的嵌缝防水，还可用于涂刷屋面、地面、楼面、基础、洞库、池灌及管道，、防腐的作用。物理性能按耐低温性分为801型和802型下垂度为4mm。80度低温柔性分为801(-10度)802(-20度)无裂缝拉伸粘结性，大拉伸强度为：0.02-0.15Mpa，大延伸率为大于等于300%浸水后大抗拉强度为0.02-0.15Mpa，大延伸率为大于等于250%恢复率大于等于80%，挥发率为小于等于3%施工方法：1、聚氯乙烯胶泥对旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。2、新水泥混凝土锯完缝后应清理。3、将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120 ，高温不超过160 ，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。4、每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清除干净，以免影响新填缝料的配制质量。

混凝土垫层及基础：基础清理 遍冷底子油 第二遍冷底子油 中间验收 沥青胶泥涂层 验收。

具体施工操作工艺如下：

基层清理：作业前，用钢丝刷、毛刷配合油工铲刀将混凝土表面的灰浆疙瘩及水泥粉末和浮灰等清理干净。

基层清理完成后，按划分好的施工顺序及时用滚刷涂施第yi遍冷底子油；第yi遍冷底子油晾干，随后由监理单位进行中间验收合格后，进行涂施第二遍冷底子油。

冷底子油晾干后，按划分好的施工顺序依次滚涂沥青胶泥涂层。

沥青胶泥涂层完成后，报监理单位验收，合格后进行下道工序沥青胶泥，外观为黑色油膏状，是水泥基础建筑物、地下室防水防腐工程、民用建筑防水常用的防水材料，其价格低廉，防水性能优良，已经广泛得到了各行业用户的认可。

我们就简单介绍下沥青胶泥这款产品。

首先我们先来了解下沥青胶泥是什么：沥青胶泥为高分子环氧沥青涂料防腐防水材料，为环氧树脂型高分子防腐防水系列，使用为防腐防水材料。环氧沥青涂料是以10号优质石油沥青和引入进口环氧树脂改性胶乳加入国内氯丁橡胶为主料，辅以轻柴油、油酸、煤焦沥青、煤焦油、熟石粉、石棉粉、滑石粉、云母粉、矿粉、石英粉再加以各种添加剂，填充剂配制而成的高分子沥青胶泥防腐防水材料，使用长，施工方便

嵌缝沥青胶泥施工方法:

沥青胶泥对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物,并保持缝内干燥,含水量应小于6%.

新水泥混凝土锯完缝后应清理.

将沥青胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内,缓慢升温,不断搅拌,熔化时温度应控制在120 ,高温不超过160 ,保持填缝不起泡,不冒黄烟,浓烟.如发现上述现象,应立即退火,加速搅拌,熔好的填缝料可随时取用并加补新料,连续作业.应避免长时间的加热煎熬,以防填缝料性能发生变化.熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注,填缝料与路面齐平,多余的料尖用铲刀清除,以保持行车舒适.沥青胶泥

沥青胶泥为高分子防腐防水材料，本产品为性防腐防水材料。使用长，施工方便。使用在50以上。沥青胶泥分为加温型，和不加温型（溶剂型），两种相比沥青胶泥溶剂型开桶即用施工方便，更加环保。溶剂型沥青胶泥，又分为厚浆型，和薄浆型，厚浆型适用于2毫米以上施工，薄浆型适用于0.3毫米以上2毫米以下施工。