

固化地坪 武汉世纪皇冠体育设施 混凝土固化地坪

产品名称	固化地坪 武汉世纪皇冠体育设施 混凝土固化地坪
公司名称	武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路96号文泉书苑商 铺23号
联系电话	13971041951

产品详情

武汉世纪皇冠体育设施有限公司是一家专门从事学校、医院、幼儿园、体育场馆、工业地坪等各类地坪设计、销售、工程施工服务为一体的专业场地设施营造企业;公司拥有专业的技术服务团队，其严谨的工作作风，高效的工作效率，为广大客户提供高品质、高性价比的产品与服务。

涂混凝土密封固化剂原理：渗入混凝土内部进行复杂的化学反应（与已凝结的混凝土中所含的半水化水泥、游离钙、氧化硅等物质发生交链接等一系列化学反应），产物会堵塞、固封混凝土的结构孔隙，大大增加了混凝土的强度、密实度，混凝土固化地坪，从而大大增强了混凝土的抗化学物质的侵蚀能力及耐磨耐压性。这就是旧地坪翻新解决地面起砂问题的方法。

水性环氧为多相体系，固化地坪，环氧树脂和固化剂以分散相形式分散在水相中，交联固化过程是在水分蒸发的过程中微粒之间的相互渗透内部扩散交联反应过程，因此水性环氧的固化程度取决于以下四个因素：a)相容性：水性环氧树脂与水性环氧固化剂的相容性越好，越有利于固化剂微粒与环氧树脂微粒相互内部扩散，有利于固化反应的进行；b)粒径：粒径较小时，水性环氧树脂与水性环氧固化剂分散相粒子能够较充分地相互渗透到内核从而达到较完全的固化程度；c)亲水亲油平衡值：水性环氧树脂与水性环氧固化剂的亲水亲油平衡值接近，固化地坪价格，在水相中达到一致的共存稳定状态，如果差异较大，亲水性较强的组分会逐渐聚集于水相中，从而导致树脂相和固化剂相分离；d)分散均匀程度：在多相分离的状态下，只有通过一定的机械搅拌作用，才能将树脂相和固化剂相均匀分布于水相中；（环氧在应用中搅拌混合均匀非常重要）（有些朋友在使用油性环氧过程中认为只要简单搅拌甚至不搅拌也能

成膜，耐磨地坪固化剂，其实这存在很大的误区，因为所使用的油性环氧是由固体环氧溶解而成如75%的E - 20，即使不加固化剂，溶剂挥发后可形成很硬的干膜状态，但这种干膜是未经固化剂交联固化的，受热后变成液态，干膜毫无性能可言）。

底漆采用环氧树脂底漆主剂：固化剂，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘

填补处理

用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，填补伸缩缝及破损处

批刮中层

上环氧树脂面漆

工程养护

环氧地坪技术指标：

干燥时间 表干 4

实干 24

附着力（级） 1

铅笔硬度 2H

耐冲击性 50通过

柔韧性 1mm通过

耐磨性（750g/500R，失重g） 0.03

耐水性 48小时无变化

耐30%硫酸 7天无变化

耐40% 7天无变化

耐 120# 7天无变化

耐润滑油 7天无变化

固化地坪-武汉世纪皇冠体育设施-混凝土固化地坪由武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司提供。武汉世

纪星冠体育设施工程有限公司 (www.sjxgty.com) 是湖北 武汉 ,工业制品的翘楚 ,多年来 ,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针 ,满足客户需求。在世纪星冠领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈 ,共创世纪星冠更加美好的未来。