

epdm橡胶地面施工，彩色颗粒地面铺装厂家 奥健体育

产品名称	epdm橡胶地面施工，彩色颗粒地面铺装厂家 奥健体育
公司名称	北京奥健体育设施科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥茵 型号:13mm 产地:北京
公司地址	北京市亦庄镇贵园中路5号院
联系电话	4009983967 13641090688

产品详情

epdm橡胶地面施工，彩色颗粒地面铺装厂家 奥健体育

Epdm橡胶产品是针对需求高软地面的用户开发研制的，epdm胶粒又称为三元乙丙橡胶颗粒，epdm颗粒由合成橡胶制成，可以生产多种颜色，且以其性能可抵照射和耐一般化学反应。在有图案的施工时,能显现epdm彩色颗粒的特点。Epdm橡胶产品具有耐腐蚀性和优良的化学稳定性,耐臭氧老化,耐热氧老化。

幼儿园epdm橡胶地面施工工艺步骤

一、epdm橡胶地面对基础地面的要求

- 1、可采用沥清混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有强度和稳定性（水泥混凝土需要切割伸缩缝，可不做水层）。
- 2、基础严厉产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。
- 3、基础须有较好的平整度和规定坡度。
- 4、表面须平坦，便于排水。

5、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。

二、epdm橡胶地面施工工艺要求

epdm橡胶地面施工前准备

epdm橡胶施工前先做样品试验注意以下问题

A:材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。

B：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。

施工前的准备工作材料、施工工具设备，颗粒材料及催化剂准备。

施工人员要求根据场实际面积合理安排施工人员。

施工：将橡胶颗粒按固定比例混匀搅拌后，倒入场地内摊铺，用加热（喷灯加热）或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。

场地厚度要求，一般分两次施工，以12mm为例：一般底屋8mm橡塑颗粒和面层4mmepdm颗粒。

Epdm橡胶地面铺装工艺：

基础表面预处理，在符合施工要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在脏物、尘土、水（包括水印）、清渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶，增加其与地面的粘接能力，规避产生不可挽回的后果。

Epdm橡胶面层铺设

2.1、铺设材料混合搅拌，epdm颗粒先倒入，在倒入聚氨脂胶水。胶水倒入时宜直接向桶中间倒入，勿沿着桶边倒入，以免粘在桶边搅拌不匀。

2.2、罐内的余粒应用刮板清理干净，以免混合搅拌不匀，比例不合。

2.3、搅拌容器须是大于材料容器。

2.4、用聚氨脂胶水和epdm彩色颗粒按照比例，混合拌匀后按所需色彩进入铺设

2.5、材料搅拌混合后，使用时间夏天30-45分钟，冬天1-2小时。硬化时间12-24小时。

2.6、划线：划线的材料须是聚氨脂白漆。

三、施工注意事项（手工）

（1）施工温度15-35℃，温度过高或过低，影响施工。

（2）使用的摊铺工具（俗称镬刀或推刀）。

（3）混粒搅拌要均匀。

（4）各批次料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。

（5）修边时要整齐。

（6）要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多；大的用量小，小的用量多。底层橡塑颗粒：胶水6-8：1；面层epdm颗粒：胶水=5-6：1，催化剂一般不需要加，如环境温度低于10℃时，可适当加入5-10%。

（7）epdm弹性地坪做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。

epdm橡胶地面施工，彩色颗粒地面铺装厂家

奥健体育信息由奥健体育整发布，仅供参考，如果施工请详细了解，联系网站电话