

# 顶级美洲桧加拿大桧木制作单桧乒乓球拍上好原料

产品名称	顶级美洲桧加拿大桧木制作单桧乒乓球拍上好原料
公司名称	庄福海（个人会员）
价格	32000.00/立方米
规格参数	保温性能:高 表观密度:0.44 表面效果:黄白色
公司地址	中国 北京市通州区 翠屏北里西区苏荷时代广场16-2-509
联系电话	86 010 58015031 13511039127

## 产品详情

保温性能	高	表观密度	0.44
表面效果	黄白色	树种	柏木
产地	加拿大	导热系数	低
等级	优质	品牌	桧木
使用范围	室内	特殊功能	不易劈裂
颜色	浅色	用途	体育用品单桧乒乓球拍、浴桶
种类	软木		

加拿大桧木，日本级，无结疤，板面干净，横截面木纹与木板面角度呈70-90度，厚度2.5-3.5厘米，宽度15-35厘米，长度90-300厘米，均为制作乒乓球拍原材料，已经干燥过，含水率11%。

科名：柏木科 cypressaceae 主要产地：加拿大b.c.省，生长区域为北至阿拉斯加西南部，南至美国加州北部之美加两国太平洋海岸。说明：木材比重约为0.5，木理通直，木肌细致，耐久性良好并对酸性具抵抗性。

性质：1. 常绿大乔木，树高可达36m，胸径可达1.8m，树龄约300-700年，最高纪录约1040年

2. 边心材颜色区别不明显，心材呈黄色，边材为淡黄色至白色。木纹理通直细致，弦面板或旋切单板可略见年轮，而径面板或平切单板则年轮不明显。木材具辛辣味。

3. 干燥容易，收缩率小，干燥容易亦稳定。 4.

手工及机械加工均容易，刨削、钉凿、胶合、涂装性均良好。 5. 心材耐腐蚀性高。物理性质：green rough比重0.42 ad比重 0.44 收缩率：径向2.8%，旋向6.0%，体积9.2% 净曲破坏系数：777kg/cm2

纵向抗压强度：444.7kg/cm<sup>2</sup> 横向拉伸强度：25.2kg/cm<sup>2</sup> 纵向剪力强度：79.1kg/cm<sup>2</sup> 這是北美最耐用的木材之一，主要生产国为美国加拿大，属于软材。结构精细均匀，紋理筆直，淡黃色，未上漆保护日晒后则变银白色。味芳香，具中等強度和硬度。多用于需要耐用、抗化学、稳定和易加工等用途，包括：室內外傢俱、装潢、景观、木构造、模型、乒乓球板以及海陆材料。目前主要消费国为日本。