

# JBS聚合物改性沥青桥面防水涂料

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | JBS聚合物改性沥青桥面防水涂料         |
| 公司名称 | 惠州亿顺防水防腐工程有限公司           |
| 价格   | 100.00/吨                 |
| 规格参数 | 品牌:艺佰涂<br>颜色:黑色<br>产地:广州 |
| 公司地址 | 惠州市惠城区水口街道办事处河西路43号      |
| 联系电话 | 17666668815              |

## 产品详情

产品介绍：JBS桥面防水涂料属桥梁专用防水材料，该涂料耐高温可达180℃，耐低温达-40℃，扩大了应用特殊气温环境的要求。另外，解决了摊铺机、运料车碾压起皮现象，超出了国家现有标准要求JC/T975-2005标。产品经权威部门测试，全部技术指标均超出标准要求。

### 产品特点

该涂料是水乳型涂料，分散效果好，产品粒子径小。以多种橡胶同沥青进行改性，互相贯穿交联，结膜强度高，并保持橡胶弹性和低温性，具有良好的吸附性，成膜快，抗渗能力强，抗剪力抗老化，能够经受桥面长期荷载的要求。防止渗水，因除雨雪车辆喷洒防冻盐水和氯化物造成结构破坏，钢筋生锈混凝土碎裂剥落，延长桥梁的使用年限。

### 主要技术指标

序号

项目

类型

1

外观

搅拌后为黑色或蓝褐色均质液体，搅拌棒上不粘附任何明显颗粒。

2

固体含量，%

45

3

表干时间，h

4

实干时间，h

12

5

耐热度，

$160 \pm 2$

$180 \pm 2$

无流淌、滑动、滴落

6

不透水性，0.3Mpa，30min

不透水

7

抗冻性，-20

20次不开裂

8

柔韧性，

$-20 \pm 2$

$-40 \pm 2$

无裂纹

9

延伸性，mm

无处理

6.0

8.0

处理后

4.0

5.0

10

高温抗剪（60℃），mpa

0.16

11

粘结性，Mpa

0.4

耐腐蚀性

耐碱（20℃）

Ca（OH）<sub>2</sub>中浸泡15d无异常

耐盐水（20℃）

3%盐水中浸泡15d无异常

### 施工工序

清理基层—重点部位处理—第一遍防水层—第二遍防水层—第三遍防水层（可根据施工要求进行多遍喷涂）—防水层养护—摊铺沥青混凝土。

### 用量

一般面层1.5-3 kg/m<sup>2</sup>,并可根据工程等级调节。

### 注意事项

施工前应将棕刷、毛刷充分浸润，使其柔软涂刷流畅。

气温低于0℃以下或高于35℃不得施工（应避免高温施工）。

贮运温度5 -35 为宜。

应选择4小时内无雨雪天气施工。

涂膜未干燥或未铺装沥青全前，严禁踩踏和汽车行使。

施工工具用完后马上用水冲洗干净，以备再用。

包装、保存期

50kg塑料桶或200kg铁桶包装，保存期6个月。