

PP HJ730

产品名称	PP HJ730
公司名称	东莞市彤达塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	韩国韩华道达:PP HJ730:耐高温PP 韩国:进口
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区帝豪街6巷1号一楼
联系电话	13434081795

产品详情

Hanwha Total PP HJ730 物性表

基本信息黄卡编号E140331-222941特性 低模糊现象刚性，高刚性，高间苯二甲结晶均聚物快的成型周期
流动性高耐刮擦性耐热性，高热稳定性硬度高用途
电器用具盖子汽车领域的应用汽车内部装备汽车外部装饰机构评级 FDA 21 CFR 177.1520形式
粒子加工方法 注射成型物理性能额定值单位制测试方法密度 0.910g/cmASTM D1505
熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/2.16 kg)20g/10 minASTM D1238 硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R
级)105ASTM D785 机械性能额定值单位制测试方法抗张强度 (屈服)42.2MPaASTM D638 伸长率
(断裂)200%ASTM D638 弯曲模量 2060MPaASTM D790
冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)39J/mASTM D256
热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)137 ° CASTM D648
光学性能额定值测试方法光泽度 90ASTM D2457 注射额定值单位制料筒后部温度 180 到
200 ° C料筒中部温度 190 到 210 ° C料筒前部温度 200 到 220 ° C模具温度 30.0 到 50.0 ° C注塑压力 78.5 到
118MPa保压 58.8 到 98.1MPa