

ASA PW-957加工条件

产品名称	ASA PW-957加工条件
公司名称	东莞市彤达塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	台湾奇美:ASA ASA:台湾奇美 台湾:PW-957
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区帝豪街6巷1号一楼
联系电话	13434081795

产品详情

KIBILAC PW-957

丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯

CHI MEI CORPORATION

产品说明：

KIBILAC PW-957是一种丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 (ASA)产品。
它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。
主要特性为:通过 rohs 认证。

加入收藏

KIBILAC PW-957 物性表

基本编号

[E56070-561243](#)

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.07

熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)

23

溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0 kg)

26.0

硬度额定值单位制测试方法

88.0

拉伸性能额定值单位制测试方法

屈服

50.0

断裂

38.0

3.18 mm 1

43.1

拉伸应变 (断裂)

20

弯曲模量 2

1900

弯曲强度

6.35 mm 3

63.7

-- 4

67.0

冲击性能额定值单位制测试方法