

Duracon M270S日本宝理,超高流动性POM购买电话

产品名称	Duracon M270S日本宝理,超高流动性POM购买电话
公司名称	深圳市宝安区沙井优创塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本宝理 型号:M270S 特性:高流动性POM
公司地址	宝安区沙井街道南环路573号
联系电话	13728183912

产品详情

Duracon M270S日本宝理,超高流动性POM购买电话

M270S,POM M270S,M270S日本宝理,超高流动性POM

POM成型时,模具温度

POM成型时的标准模具温度为60 ~ 80 ，需要按照成型品的物性、表面状态、使用中的尺寸变化、成型周期等品质要求进行模具温度的设定。例如:成型品的使用环境温度高时，为了防止发生尺寸变化，模具温度必须高于使用温度或进行回火处理。如果外观要达到镜面要求，则模具温度须设定为120 左右。为了缩短成型周期，有时将模具温度设定为30 ~ 40 的低温，此时应注意以下几点：

容易存在残留应力；

难以取得良好的外观；

使用温度高时，产生后收缩；

容易附着MD（模垢）；

容易引起充填不足。

而且，为了防止翘曲变形，还要考虑模具温度分布的均匀。