

LCP/日本住友/E6006L 注塑级 增强级 阻燃级 耐高温 纤维

产品名称	LCP/日本住友/E6006L 注塑级 增强级 阻燃级 耐高温 纤维
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):日本住友 颜色:本色/黑色 类型:注塑级
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

产品详情

LCP/日本住友/E6006L 注塑级 增强级 阻燃级 耐高温 纤维

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据		
物理性能	密度	ASTM D792	1.61		
	成型收缩率	流动	0.19		
	成型收缩率	横向流动	0.74		
	吸水率		ASTM D570	0.020	
	洛氏硬度		ASTM D785	103	
机械性能	抗张强度		ASTM D638	164	
	断裂伸长率		ASTM D638	5.0	
	弯曲模量	23	ASTM D790	11300	
	弯曲强度	23 , 屈服	ASTM D790	153	
	剪切强度		ASTM D732	55.0	
	泊松比		ASTM E132	0.45	

	悬臂梁缺口冲击强度	6.4mm	ASTM D256	140	
	无缺口悬臂梁冲击强度	6.4mm	ASTM D256	360	
热性能	热变形温度	1.8MPa	ASTM D648	284	
	导热率		JIS R2618	0.53	
	阻燃性		UL 94	V-0	
	极限氧指数		JIS K7201	42	
电气性能	体积电阻率		ASTM D257	1.0E+15	
	介电常数	1kHz	ASTM D150	4.30	
	介电常数	1MHz	ASTM D150	3.70	
	介电因子	1kHz	ASTM D150	0.023	
	介电因子	1MHz	ASTM D150	0.034	
	耐电弧性		ASTM D495	130	
	漏电起痕指数		IEC 60112	115	