

RJ-SPUA-502皮卡车衬里耐磨聚脲耐磨喷涂材料皮卡车防护聚脲

产品名称	RJ-SPUA-502皮卡车衬里耐磨聚脲耐磨喷涂材料 皮卡车防护聚脲
公司名称	洛阳融基工贸有限公司
价格	37.00/kg
规格参数	品牌:融基 型号:RJ-SPUA-502 产地:河南洛阳
公司地址	洛阳市老城区中州东路424号1-4-502
联系电话	0379-60679288 17737913770

产品详情

推荐应用场合

可广泛用于轻型皮卡、军用卡车、集装箱车、装卸车的衬里

车辆内外衬、车辆底盘、防弹头盔、防弹插板、建筑内衬

材料指标

拉伸强度/ MPa

25

30

扯断伸长率/%

400

300

撕裂强度/ (N/mm)

90

120

耐磨性 [(750g / 750r) / mg]

18

7

附着力 (MPa, 钢, 底漆)

8.5

8.5

耐介质

无锈蚀, 无起泡, 无脱落

无锈蚀, 无起泡, 无脱落

耐盐雾(2000h)

耐冲击

1.0 kg.m

1.0 kg.m

硬度(邵A)

90-95

90-95

人工气老化

良好

良好

基本参数

项目

一型

二型

粘度

A 1000cps

A 800cps

B 750cps

B 1200cps

混合比

1 : 1 (体积)

1 : 1 (体积)

理论涂布率

1.1kg/m²

1.1kg/m²

密度

1.01g/cm³

1.01g/cm³

固化指标

项目

凝胶时间/s

15

12

表干时间/s

20

18

重涂时间

2-4h

2-4h

颜色

可根据用户要求调制

可根据用户要求调制

应用指南

1. 本产品为双组份高压喷涂型产品，由双组份高压喷涂机喷涂成型。
2. 与目前通用的汽车电泳底漆配套良好，若底材表面清洁、无油污灰尘等杂质，可以直接在表面喷涂
3. 干燥时间（25℃）18秒之内表干，10分钟即可达到使用强度。

涂装间隔 最短：时间不限；最长：不超过4小时。

4. 施工时必须使用本公司指定的高温、高压撞击混合设备。
5. 本产品在不打开原包装的情况下，贮存期自生产之日起为6个月，超过贮存期可按本产品标准规定的项目进行检验，若符合技术要求仍可使用。