

PBT 315一级代理商批发价

产品名称	PBT 315一级代理商批发价
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

VALOX 315 resin 物性表

基本信息特性

食品接触的合规性

机构评级

欧洲 No 10/2011

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法密度1.31g/cmISO 1183溶化体积流率 (MVR) ISO 1133 250 ° C/1.2 kg6.00cm/10minISO 1133 250 ° C/2.16 kg9.00cm/10minISO 1133收缩率 1内部方法 流动1.1 到 1.8%内部方法 横向流动0.90 到 1.8%内部方法吸水率ISO 62 饱和, 23 ° C0.34%ISO 62 平衡, 23 ° C, 50% RH0.080%ISO 62硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 计秤)117ISO 2039-2球压硬度 (H 358/30)110MPaISO 2039-1机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量2400MPaISO 527-2/1拉伸应力ISO 527-2/50 屈服55.0MPaISO 527-2/50 断裂30.0MPaISO 527-2/50拉伸应变ISO 527-2/50 屈服3.5%ISO 527-2/50 断裂100%ISO 527-2/50弯曲模量 22300MPaISO 178弯曲应力75.0MPaISO 178冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度 3ISO 179/1eA -30 ° C4.0kJ/mISO 179/1eA 23 ° C5.5kJ/mISO

179/1eA简支梁无缺口冲击强度 4ISO 179/1eU -30 ° C无断裂ISO
179/1eU 23 ° C无断裂ISO 179/1eU悬臂梁缺口冲击强度 5ISO 180/1A -30 ° C5.0kJ/mISO
180/1A 23 ° C6.0kJ/mISO 180/1A无缺口伊佐德冲击强度 6ISO 180/1U -30 ° C无断裂ISO
180/1U 23 ° C无断裂ISO 180/1U热性能额定值单位制测试方法热变形温度 7 0.45 MPa,
未退火, 100 mm 跨距120 ° CISO 75-2/Be 1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距55.0 ° CISO
75-2/Ae维卡软化温度 --220 ° CISO 306/A50 --170 ° CISO 306/B50, ISO 306/B120Ball
Pressure Test (125 ° C)PassIEC 60695-10-2线形热膨胀系数ISO 11359-2 流动: 23 到
80 ° C1.2E-4cm/cm/ ° CISO 11359-2 横向: 23 到 80 ° C1.3E-4cm/cm/ ° CISO 11359-2