

广西地坪厂家直销环氧自流平地坪漆

产品名称	广西地坪厂家直销环氧自流平地坪漆
公司名称	广西富禾顺科技有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:富禾顺 规格:25kg/组 产地:广西
公司地址	南宁市西乡塘区西宁路3号中旭·天悦5号楼805号
联系电话	17877114998

产品详情

环氧自流平地坪漆简介

富禾顺环氧自流平地坪漆适用范围：

要求耐磨性强，耐一定冲击的电器、电子、机械（如汽车、摩托车、自行车等）、地下停车场；通讯设备、仪器仪表、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、饮料、服装、家具、塑料、文体用品等制造车间地面、特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道。

富禾顺环氧自流平地坪漆性能特点：

镜面效果、强度高、耐磨性损、美观耐用；

优异的耐磨性能，防尘、防污、防霉、无缝、易于清洁；

具有耐溶剂和抗化学品的性能；

不受溶剂、碱、盐、水气、油脂、食品及洗涤剂溅湿和溢出的影响；

优异的附着力，柔韧性好，耐冲击；

色彩丰富、亮丽、美观，提供标准色或客户指定色。

富禾顺环氧自流平地坪使用寿命：

正常使用年限8-10年。

富禾顺自流平地坪技术参数：

测试项目	测试结果
干燥 表干时间	8H
时间 实干时间	24H
抗压强度	70Mpa
抗弯强度	28Mpa
粘结强度	2.0Mpa
拉伸强度	0.8Mpa
抗冲击性	50kg.cm
附着力	一级
耐磨性	0.03g(750g/1000r失重)
铅笔硬度	3H

注：以上数据系依据实验室标准环境制样检测所得，仅供参考。

富禾顺环氧自流平地坪做法：

一、底涂层

- 1.使用富禾顺牌环氧底漆(主漆：固化剂=4:1)混合，并搅拌均匀;
- 2.用滚筒、毛刷均匀地涂刷，无漏涂。
- 3.参考用量：0.1-0.15kg/m²

二、中涂砂浆层

- 1.使用富禾顺环氧中涂漆(5:1)按比例混合后加适量80~100目石英砂搅拌均匀;
- 2.用批刀整体满刮1~2遍;
- 3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，并清理干净。
- 4.参考用量：0.25-0.45kg/m²/遍

三、腻子层

- 1.使用富禾顺环氧中涂漆(5:1)按比例混合后加适量填料(如石英粉)搅拌均匀;
- 2.用批刀批括1~2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处;
- 3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器工具等清理干净。
- 4.参考用量：0.1-0.15kg/m²/遍

四、自流平面漆层

- 1.使用富禾顺无溶剂型环氧面漆(4:1)按比例混合，搅拌均匀;
- 2.先用准备好的批刀均匀刮涂，要求涂层均匀，无漏涂。再用3-5mm的慢刀均匀慢涂。
- 3.参考用量：0.8-1.2kg/m²

富禾顺环氧自流平地坪施工注意事项：

- 1、基础地面打磨、修补、清理后的基础地面强度在达C25以上，平整度2-3mm/2M以内，地面无油污、其他化学物品残留。
- 2、涂布完每道涂层后注意检测表面情况，有没有弊病产生，每施工一道涂层不易过厚，施工力度要均匀，一定要完全固化后，才可以进入下道工序。
- 3、地坪漆材料必须按标准比例配比，充分搅拌均匀。

