

食品级PC 德国拜耳2856

产品名称	食品级PC 德国拜耳2856
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:科思创 型号:2856 产地:德国、上海
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

专业供应食品级(FDA认可)医疗级级PC

德国拜耳PC 2456,2458 高流动 食品级

德国拜耳PC 2856,2858 中粘度 (FDA) 食品级

德国拜耳PC 3206,3108 挤塑成型 耐冲击 FDA 水触稳定

德国拜耳PC WB1239,1239 5加仑水桶料

台湾奇美PC PC-110 食品级,

日本三菱PC S-3000R,S-2000R FDA 中粘度

基础创新塑料PC 144R,124R 食品级

基础创新塑料PC HF1140 高流动食品级 耐热

基础创新塑料PC PK2870 食品级，包装用料,5加仑水桶料

PC（聚碳酸酯）简易的注塑工艺知识：

PC塑胶原料的吸水率较大，加工前一定要预热干燥，纯PC干燥120℃，改性PC一般用110℃ 温度干燥4小时以上。干燥时间不能超过10小时。

一般可用对空挤出法判断干燥是否足够。再生料的使用比例可达20%。在某些情况下，可100%的使用再生料，实际份量要视制品的品质要求而定。

再生料不能同时混合不同的色母粒，否则会严重损坏成品的性质。

熔胶温度：

可用对空注射法来确定加工温度高低。一般PC塑料加工温度为270-320 ，有些改性或低分子量PC塑胶

原料为230-270 。

滞留时间：

在高温下停留时间过长，物料会降质，放也CO₂，变成黄色。勿用LDPE、POM、ABS或PA清理机筒。应

用PS清理。