

# 江门市聚氯乙烯胶泥

产品名称	江门市聚氯乙烯胶泥
公司名称	衡水大鵬橡塑制品有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	品牌:天鵬 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

[聚氯乙烯胶泥](#)可取代沥青油毡或其他[防水材料](#)

进行防水。聚氯乙烯胶泥又称为PVC塑料油膏、塑料胶泥，是以煤焦油为基料，加入少量的聚氯乙烯树脂，采用邻苯二甲酸二丁酯作增塑剂，[硬脂酸钙](#)作稳定剂，[滑石粉](#)或[粉煤灰](#)作填充料，混合均匀加热塑化而成的一种热塑性填缝材料，它具有良好的防水性、弹塑性、耐热性、耐寒性和耐酸碱腐蚀性能，是在传统胶泥的基础上改进发展起来的，可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面、地下防潮、天沟渠道的防水，公路嵌缝等使用效果良好，胶泥施工简便，易于检修，深受用户欢迎。聚氯乙烯胶泥适用温度：-20 —

80 。施工范围：主要用于各种新老混凝土[屋面板](#)

、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防水，能起见缝补缝防缝漏的作用。还可用于涂刷干屋面，可代油毡防水；涂刷干地面、模面、基础、洞库、地罐与[管道](#)，可防渗防潮防腐蚀。

我们曾使用过水桶、铁锅、铁盘等加热容器，通过使用铁锅比较理想。铁桶深受热而积小，胶泥熔化过程中受热不均匀，部分硬化了，部分未熔化，部分已烧焦。而铁锅受热面积大深度浅，边搅拌边熔化，受热均匀，容易达到灌缝要求的温度。

### 2. 聚氯乙烯胶泥加热熔化的方法

工地上由于渠线长，不宜集中施工，一般就地挖一个土灶，安一口铁锅，便可加热，其方法是首先将胶泥块剖成约10cm见方，厚度为3~5cm的小块，投入锅内缓慢加温，不断搅拌，炉火要适中均匀，避免大火烘烤。锅内胶泥温度不超过120，保持胶泥不鼓泡，冒黄烟、浓烟。如发现黄烟、浓烟，应立即退火，加速搅拌。熔化好的胶泥，随即取用。

补新料，连续作业。避免长时加热煎熬，防止胶泥性能发生变化。

### 3. 伸缩缝施工

渠道伸缩缝用胶泥灌缝前，应先将木用水泥填入伸缩缝中，然后将缝内的杂物泥土用刷刷尽，再用喷雾器将缝冲洗干净，待伸缩缝晾干后，再进行胶泥灌缝处理。

u型渠道：在缝处用一条宽约20cm的水泥袋废纸铺设在伸缩缝上，用湿土将纸压进缝内1cm，然后在表面堆浮土，使伸缩缝形成一个“倒虹吸”，将融化好的胶泥灌入“倒虹吸”中，一小时后将填土清除渠外，撕去废纸即可

下弧上梯渠道；同上法，用废纸铺在伸缩缝上，底部填浮土使渠道底部的弧形段形成“倒虹吸”，在渠边坡靛任意侧灌胶泥，待胶泥灌好“倒虹吸”部分，再在上部伸缩缝内灌胶泥，使两者很好的结合以后即可

聚氯乙烯胶泥沥青是原油加工进程的一种产品，在常温下是黑色或黑褐色的粘稠液体或者是固体，它是一种棕黑色有机胶凝状物质，包含天然沥青、石油沥青、页岩沥青和煤焦油沥青等四种。主要成分是沥青质和树脂，其次有高沸点矿物油和少数的氧、硫和氯的化合物。有光泽，呈液体、半固体或固体状况，低温时质脆，粘结性和防腐性能良好。沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色杂乱混合物，是高黏度有机液体的一种，呈液态，外表呈黑色，可溶于二硫化碳。沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青主要能够分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种：其间，煤焦沥青是炼焦的副产品。石油沥青是原油蒸馏后的残渣。天然沥青则是储藏在地表，有的形成矿层或在地壳外表堆积。沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。