

金刚砂生产厂家 山东金刚砂 奎文明润建材经销处

产品名称	金刚砂生产厂家 山东金刚砂 奎文明润建材经销处
公司名称	奎文经济开发区明润建材经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区东范家村工业园
联系电话	13258060001

产品详情

山东光明金刚砂教您夏季气温对金刚砂耐磨地坪施工的影响概述：

地面温度应高于露温度3 以上，否则地面易结露，影响施工；当夏季地面温度达到50 或者更高怎么办？

- 1、尽量避免高温时段施工，可以采用早晚时段分叉施工，金刚砂生产，在使用各种材料前应先将乙组充分搅拌后，再按比例将甲、乙组分倒入搅拌桶搅拌均匀，金刚砂生产厂家，熟化后再倒入石英粉或粉料，均匀搅拌后使用（严格控制注意熟化时间）。
- 2、夏季高温面涂更会清微分色，灰、蓝色出现的可能更大，应充分搅拌后再使用。
- 3、夏季温度过高时，配料后应尽快使用，一般再30分钟内使用完毕，以避免材料凝结，、采用人工降温措施、为保证施工环境的相对湿度，可采用人工对施工现场加湿、施工后的现场应确保有专人照看，金刚砂价格，以免因温度的过高导致金刚砂耐磨地坪干缩裂缝！

山东光明金刚砂地坪材撒布时机判定：

耐磨材料撒布的时机随气候、温度、混凝土配合比等因素而变化；混凝土初凝前60 - 90分钟混凝土收水后，发现不平整处以1：2砂浆补平，人踩其上，下陷3 - 5mm 浮水积留严重区域，设法排除。太早撒布硬化材料，过多的表面水将使面层强度降低，硬化材料下沉影响硬化层性能，山东金刚砂，太迟撒布，硬化材料无足够的水来进行完整的水化，不能与混凝土面层良好结合，将导致起壳、裂缝、

空鼓等现象，因此撒布时机的拿捏至关重要，这是地坪施工队的技术关卡。墙、柱、门和模板等边线处水分消失较快，宜优先撒布施工，以防因失水而降低效果。撒布拌合物应均匀落下，不能用力抛而致分离，撒布后即以木抹子抹平；耐磨材料吸收一定的水份后，再用碾压机碾磨分散并与基层混凝土浆结合在一起。

山东光明耐磨地坪大致可以分为两种：矿物骨料和金属骨料硬化耐磨地坪。目前国内的工业厂房、仓库、超市、码头、学校及其他建筑地坪大都采用矿物骨料硬化耐磨地坪，只有在必须更高的强度、更好的耐磨性，适合于特殊使用要求的地坪才采用金属骨料硬化耐磨地坪材料。

金刚砂用途特别适用于厂房、车间、地下车库、停车场、物流中心、学校操场、冷库、市政工程、路面等。

金刚砂生产厂家-山东金刚砂-奎文明润建材经销处由奎文经济开发区明润建材经销处提供。奎文经济开发区明润建材经销处（www.wfjgs.com）在砂岩这一领域倾注了无限的热忱和热情，金刚砂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韩经理。