

零售40CRNIMO圆钢/切割40CRNIMO棒材厂家现货价格

产品名称	零售40CRNIMO圆钢/切割40CRNIMO棒材厂家现货价格
公司名称	山东载辉钢铁有限公司
价格	6100.00/吨
规格参数	莱钢:40CRNIMO圆钢 80:120 莱芜:莱钢40CRNIMO圆钢
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区汇通物流园汇通大厦209-4室（注册地址）
联系电话	0635-2991113 19963599966

产品详情

零售40CRNIMO圆钢/切割40CRNIMO棒材厂家现货价格.

山东载辉钢铁现货销售40CRNIMO圆钢，40CRNIMO棒材，莱钢40CRNIMO圆钢厂家现货价格，可批发零售可切割加工，欢迎新老客户前来下单洽谈。

圆钢的材质：Q195、Q235、10#、20#、35#、45#、Q215、Q345、12Cr1Mov、15CrMo、304、316、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、40CrNiMo、GCr15、65Mn、50Mn、50Cr、3Cr2W8V、20CrMnTi、5CrMnMo等。

40CrNiMo圆钢有高的强度、韧度和良好的淬透性和抗过热的稳定性。

40CrNiMo圆钢有高的强度、韧度和良好的淬透性和抗过热的稳定性，但白点敏感性高，有回火脆性。焊接性较差，焊前需经高温预热，焊后需消除应力，经调质后使用。一般制作强度高、塑性好的重要零件，氮化处理后制作特殊性能要求的重要零件，如轴类、齿轮、紧固件等。

有高的强度、??和良好的???和抗过热的稳定性，但?????高，有????。???

较差，焊前需经高温预热，焊后需????，经??后使用。

碳C 0.37~0.44 硅Si 0.17~0.37 锰Mn0.50 ~ 0.80, 硫S 允许残余含量 0.025, 磷P 允许残余含量 0.025, 铬Cr 0.60 ~ 0.90, 镍Ni 1.25 ~ 1.65, 铜Cu 允许残余含量 0.025, 钼Mo0.15 ~ 0.25.

抗拉强度 b (MPa)： 980(100) 屈服强度 s (MPa)： 835(85) 伸长率 5 (%)： 12 断面收缩率 (%)： 55 冲击功 Akv (J)： 78 冲击韧性值 kv (J/cm²): 98(10)

试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm

热处理：（ 淬火850度；冷却剂：油；回火温度600度；冷却剂：水、油）；

钢材退火或高温回火供应状态布氏硬度GBW 269 ;