

# BTC360R 搪瓷钢现货出售

产品名称	BTC360R 搪瓷钢现货出售
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

## 产品详情

Q/BQB 308 - 2018 3 表 2 牌号 化学成分 a (质量分数) % C Si Mn P S Alt BTC210R 0.12 0.05 0.70 0.020 0.025 0.010 BTC245R 0.12 0.05 0.70 0.020 0.025 0.010 BTC330R (BTC340R) 0.16 0.05 0.90 0.020 0.025 0.010 BTC360R 0.16 0.05 0.90 0.020 0.025 0.010 a 根据需要,可加入其他合金元素。 6.3

交货状态 钢板及钢带以热轧状态交货。 6.4 表面处理方式 6.4.1

钢板及钢带的表面处理方式可采用轧制表面和酸洗表面两种方式。 6.4.2

钢板及钢带为热轧酸洗表面时,通常涂油供货,所涂油膜应能用碱水溶液去除,在通常的包装、运输、装卸及贮存条件下,供方应保证自制造完成之日起 3 个月内,钢板及钢带表面不生锈。经供需双方协商,并在合同中注明,热轧酸洗表面也可不涂油供货。注:对于需方要求的不涂油产品,可能产生锈蚀,也可能在运输、装卸、储存和使用过程中,表面易产生轻微划伤。 6.5 力学性能

钢板及钢带的力学性能应符合表 3 的规定。表 3 牌号 拉伸试验 a 下屈服强度 b ReL / MPa 抗拉强度 Rm / MPa 断后伸长率 % BTC210R 210 300 28 BTC245R 245 340 26 BTC330R (BTC340R) 厚度 t < 1.60mm 290 400 22 厚度 t 1.60mm 330 BTC360R 360 440 22 a

拉伸试验规定值适用于纵向试样。拉伸试样 L0 = 50mm, b = 12.5mm。 b 屈服现象不明显时采用 Rp0.2。

6.6 表面质量 6.6.1

钢板及钢带表面不得有裂纹、结疤、折叠、气泡和夹杂等对使用有害的缺陷,钢板及钢带不得有分层。酸洗表面的钢带不得有停车斑。