

# B20AV1300现货供应

产品名称	B20AV1300现货供应
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

## 产品详情

B20AV1300现货供应

B20AV1300 , B27AV1400 , B30AV1500 , B35AV1700 , B35AV1800

Q/BQB 481 - 2018 3 6 一般要求 6.1 生产工艺 钢的生产工艺和化学成分由供方决定。 6.2 供货形式 6.2.1 钢带以卷供货，成卷的钢带简称钢卷。钢卷的重量应符合订货要求。 6.2.2 钢卷以切边状态交货。 6.2.3 钢卷内径应在 500mm~520mm 范围内，推荐内径值为 508mm ± 5mm。 6.2.4 钢卷应由同一宽度的钢带连续、紧密卷绕，卷的侧面应尽量平直，自重下不塌卷。 6.3 交货状态 钢带以最终退火并两面涂敷绝缘涂层的状态交货。 6.4 表面条件 6.4.1 钢带表面应光滑清洁，无油脂，无锈渍，无影响使用的缺陷。 6.4.2 钢带表面允许存在不影响材料正常使用的在厚度偏差允许范围内的基板缺欠、绝缘涂层缺欠，如轻微划伤、色差、辊印、斑纹、辊印等缺欠。 6.5 剪切适应性 钢带应便于用适当剪切工具在任何位置准确地剪切成通常形状。 7 技术要求 7.1 磁性能 在 6.3 条件下提供的钢带的磁特性应符合表 2 的规定。时效试验是否实施，由供需双方协商后确定。对于带有涂层的产品，绝缘涂层的重量应被计算在内。 表 2 类型 牌号 公称厚度 mm 最大比总损耗 P1.0/400 W/kg 最小磁极化强度 J5000 a T 最小叠装系数 最小弯曲次数 约定密度 kg/dm<sup>3</sup> 普通型 B15AV1000 0.15 10 1.60 0.92 2 7.60 B20AV1200 0.20 12 1.61 0.93 2 7.60 B20AV1300 0.20 13 1.62 0.93 2 7.65 B27AV1400 0.27 14 1.61 0.94 2 7.60 B30AV1500 0.30 15 1.62 0.94 2 7.60 B35AV1700 0.35 17 1.63 0.95 2 7.60 B35AV1800 0.35 18 1.64 0.95 2 7.60 B35AV1900 0.35 19 1.65 0.95 2 7.65 B35AV2000 0.35 20 1.65 0.95 3 7.65 B35AV2100 0.35 21 1.66 0.95 3 7.65 高效型 B15AHV1000 0.15 10 1.64 0.92 2 7.65 Q/BQB 481 - 2018 4 表 2 (续) 类型 牌号 公称厚度 mm 最大比总损耗 P1.0/400 W/kg 最小磁极化强度 J5000 a T 最小叠装系数 最小弯曲次数 约定密度 kg/dm<sup>3</sup> 高效型 B20AHV1200 0.20 12 1.64 0.93 2 7.65 B20AHV1300 0.20 13 1.64 0.93 2 7.65 B27AHV1400 0.27 14 1.64 0.94 2 7.65 B30AHV1500 0.30 15 1.65 0.94 2 7.65 B35AHV1700 0.35 17 1.66 0.95 2 7.65 B35AHV1900 0.35 19 1.67 0.95 2 7.65 高磁感型 B27APV1400 0.27 14 1.67 0.94 2 7.65 B30APV1500 0.30 15 1.67 0.94 2 7.65 B35APV1700 0.35 17 1.67 0.95 2 7.65 B35APV1900 0.35 19 1.68 0.95 3 7.65