

# 背心袋定做 兄联塑料包装 南京背心袋

产品名称	背心袋定做 兄联塑料包装 南京背心袋
公司名称	南京兄联塑料包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市浦口区柳州北路22号南京高新区小柳工业园15号厂房
联系电话	13601455955

## 产品详情

28造成这种现象常是配方设计不合理、油墨黏度过低或颜料密度过大、分散不良所致，可通过调整配方设计来解决；使用过程中兑稀过度也会产生这一现象，南京背心袋，这时可往墨斗中添加新墨进行调整。事实上即使设计合理的水基墨在储存中也会存在程度不同的分层，通过搅拌一般即可消除。塑料凹版水基墨的光泽度是指印刷墨层在固定光源照射下，从某一角度反射光线的能力。墨层的光泽度对印刷品的外观有很大影响，光泽度好，色彩鲜艳，能够显著提升印刷品档次。光泽度差，背心袋加工，色泽比较暗淡，给人一种陈旧、抑郁的感觉，就会大大降低产品的宣传效果。

4在上述反应中氨的用量需要严格控制：油墨的pH值最好控制在8.0~9.5，因为pH值如小于8，油墨在印刷过程中就容易产生气泡，如气泡量比较大，就会出现墨色不均匀、漏白；pH值如大于9.5，则塑料薄膜不容易上墨。水性丙烯酸树脂是由一种或多种单体经聚合而成的高分子量聚合物，通过在这种聚合物分子链上引入含有-COOH、-OH、-NH<sub>2</sub>、-SO<sub>3</sub>H、-CONH<sub>2</sub>等强亲水性基团，再经过中和成盐的处理而成为水性丙烯酸树脂。所使用的原料主要是甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸丁酯和丙烯酸及苯乙烯等单体，背心袋厂家，在过硫酸铵、过氧化苯甲酰存在下，以水及醇作溶剂进行聚合而制得，相对分子质量通常为5000~40000。

26塑料凹版水基墨的流动性及其调控流动性是与水基墨黏度、黏性和稠度相关联的综合表征，背心袋定做，受水性连接料的特性、颜料、填料的结构及水基墨组成中固体成分的含量等因素的影响。水基墨如果流动性过大会出现图文扩展、层次不清、墨色不饱、色泽不亮等故障，对此可通过改变配方设计进行调整，也可在使用中调兑黏度较大的新墨进行调整或者更换油墨；如果流动性过小则会出现传墨不畅、下墨不均匀、墨色前后不一致(前深后淡或前淡后深)的现象，此现象可通过冲调稀料(水性连接料:乙醇:水=2 3 5)得到调整。

背心袋定做-兄联塑料包装(在线咨询)-南京背心袋由南京兄联塑料包装有限公司提供。“无纺布袋,塑料袋,食品袋,真空袋,超市广告袋,背心袋”就选南京兄联塑料包装有限公司(www.njxlds.com),公司位于:南京市浦口区柳州北路22号南京高新区小柳工业园15号厂房,多年来,兄联塑料包装坚持为客户提供好的服务,联系人:汤经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。兄联塑料包装期待成为您的长期合作伙伴!