35CrMoV圆钢 35CrMoV圆棒

产品名称	35CrMoV圆钢 35CrMoV圆棒
公司名称	无锡新富昌特钢有限公司
价格	6800.00/吨
规格参数	品名:35CrMoV圆钢 规格:35CrMoV圆棒规格全 产家:莱钢35CrMoV圆钢
公司地址	无锡市城南路32-1号B区326室
联系电话	13961787468 13961787468

产品详情

无锡新富昌特钢有限公司主要以(现货)的形式经营莱钢、宝钢生产的35CrMoV圆钢棒材、合结钢、模具钢、弹簧钢、轴承钢、齿轮钢、高速钢、碳结钢、碳工钢、合工钢、碳素钢、易削切钢、合金钢的圆钢、方钢、方坯、钢锭、锻件等。可为用户加工生产各种型号的35CrMoV热轧圆钢、35CrMoV锻造圆钢及35CrMoV冷拉圆钢。可根据客户需要的材质、规格切割成不同的尺寸数控零割下料,我公司专业提供35CrMoV圆钢批发、35CrMoV圆钢零售、35CrMoV圆钢报价、35CrMoV圆钢发货运输服务。并可定做各种材质各种规格的非标35CrMoV圆钢。

35CrMoV圆钢经调质后使用,在重型或中型机械制造业中,用来制造在高应力下工作的重要零件,如长期在500~520 下工作的汽轮机叶轮、高级涡轮鼓风机和压缩机的转子、盖盘、轴盘、效率不大的发电机轴以及强力发动机的零件等。

35CrMoV圆钢淬透性和高温强度都优于34CrMo钢,采用水-油淬火热处理,能提高冲击值。550 时的蠕变强度和持久强度均超过34CrMo,但经5000h时效后,力学性能急剧下降。用作工作温度 500 ~ 520 以下的转子、叶轮、发电机环锻件及其他高应力下工作的重要零件及齿轮等。

35CrMoV圆钢化学成分

碳 C: 0.30~0.38

硅 Si: 0.17~0.37

硫 S:允许残余含量 0.035

磷 P: 允许残余含量 0.035

铬 Cr: 1.00~1.30

镍 Ni:允许残余含量 0.030

铜 Cu:允许残余含量 0.025

钒 V : 0.10~0.20

钼 Mo: 0.20~0.30

35CrMoV圆钢力学性能

抗拉强度 b (MPa): 1080(110)

屈服强度 s (MPa): 930(95)

伸长率 5(%): 10

断面收缩率 (%): 50

冲击功 Akv (J): 71

冲击韧性值 kv (J/cm2): 88(9)

布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态): 241

试样毛坯尺寸(mm):25

热处理:

第一次淬火加热温度():900;冷却剂:油

第二次淬火加热温度():回火加热温度():630;冷却剂:水、油