

PBT 美国液氮 WB006 玻璃珠增强

产品名称	PBT 美国液氮 WB006 玻璃珠增强
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PBT:PBT 型号:WB006 产地:美国液氮
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

美国沙伯THERMOCOMP玻璃珠PBT WB006注塑成型

美国沙伯THERMOCOMP玻璃珠PBT WB006注塑成型

玻璃珠

注射成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

比重

--

1.57

ASTM D792

--

1.56

g/cm³

ISO 1183

收缩率

ASTM D955

流动 : 24小时

0.010 到 0.040

in/in

横向流动 : 24小时

吸水率

24 hr, 50% RH

0.050

%

ASTM D570

平衡, 73 ° F, 50% RH

0.060

ISO 62

机械性能

额定值

单位制

测试方法

拉伸模量

-- 2

591000

psi

ASTM D638

610000

ISO 527-2/1

抗张强度

断裂 3

7830

断裂

ISO 527-2/5

伸长率

屈服 3

4.2

屈服

3.7

断裂 3

5.6

4.4

弯曲模量

1.97 in 跨距 4

577000

ASTM D790

-- 5

523000

ISO 178

弯曲强度 4 (断裂, 1.97 in 跨距)

11300

psi

ASTM D790

冲击性能

悬臂梁缺口冲击强度

73 ° F

0.41

ft · lb/in

ASTM D256

73 ° F 6

1.2

ft · lb/in?

ISO 180/1A

无缺口悬臂梁冲击

3.2

ASTM D4812

ISO 180/1U

装有测量仪表的落镖冲击

73 ° F, Total Energy

35.4

in · lb

ASTM D3763

0.664

ft · lb

ISO 6603-2

热性能

载荷下热变形温度

66 psi, 未退火, 0.126 in

367

° F

ASTM D648

66 psi, 未退火, 2.52 in 跨距 7

338

ISO 75-2/Bf

264 psi, 未退火, 0.126 in

223

264 psi, 未退火, 2.52 in 跨距 7

199

ISO 75-2/Af

线形热膨胀系数

ASTM D696