

ABS台湾奇美765A

产品名称	ABS台湾奇美765A
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

ABS/台湾奇美/PA-765A

台湾奇美ABS/PA-765A , 台湾奇美765A , ABS 765A , 台湾奇美ABS , 台湾奇美

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 熔体流动速率 220 × 10kgastm
d-123855g/10min 比重 astm d-7921.1723/23 熔体流动速率 200 5kgastm
d-12384.8g/10min 机械性能 izod 冲击强度 1/4 " astm d-25617kg.cm/cm 弯曲强度 astm
d-790640kg/cm² 弯曲强度 astm d-7909070lb/in² 引张强度 astm d-638400kg/cm² izod 冲击强度 1/4 " astm
d-2563.1ft.lb/in 引张强度 astm d-6385670lb/in² izod 冲击强度 1/8" astm d-25621kg.cm/cm 伸长率 astm
d-63815% 洛氏硬度 astm d-785100rizod 冲击强度 1/8" astm d-2563.8ft.lb/in 弯曲弹性率 astm
d-7903.2 × 105lb/in² 弯曲弹性率 astm d-7902.3 × 104kg/cm² 热性能 热变形温度 astm
d-64885(185) 热变形温度 astm d-64876(169) 维卡软化点 astm d-1525197 燃烧性 file no. e56070 ul&c-
ul1/12"v-o , 1/10"5va 维卡软化点 astm d-152592