

SR弹性封边剂

产品名称	SR弹性封边剂
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

产品概述 SR封边剂是一种由环氧改性的双组份弹性密封材料，它对橡胶和混凝土都具有良好的涂刷性和粘接性，既具有较高的强度，又具较好的弹性伸长率，因此能适应混凝土基面热胀冷缩的变形。该材料可作为SR防渗体系的专用封边剂，对SR防渗盖片与混凝土的搭接部位进行封闭，以保证SR防渗体系充分发挥止水作用。同时该材料也可以单独对混凝土裂缝、变形缝进行表面封闭，起到防渗止水的作用。

- 特点 · 与混凝土基面及橡胶表面的粘结力强； · 有较强的适应变形能力；
- 暴晒、雨淋不开裂不起壳； · 厚层涂刷不垂挂，可用于立面处理；
- 涂膜固化时间在5小时左右，能满足大面积施工要求。

主要性能指标 项目 指标 外观 A组份 浅黄色透明粘稠液体 B组份 黑色糊状体 密度(g/cm³) 1.30 ± 0.10 失粘时间(h) 5 拉伸强度(MPa) 2.5 断裂伸长率(%) 120 粘接强度(8字模法, MPa) 2.0

适用范围 SR防渗体系中SR防渗盖片、衡水一博工程橡胶有限公司SR防渗胶带配套专用封边剂；亦适用于水利、水电、隧道、地铁、人防及民用建筑中各类混凝土裂缝、变形缝的防渗处理。

使用方法 1. 材料配制：按A :B=1:2(重量比)进行配制。将小桶中的A组分（1kg）倒入大桶B组分（2kg）中，注意应使用刮刀或油漆刷将A组份尽量刮净。A、B混合后，宜使用电动搅拌桨搅拌2~3分钟，使其充分混合均匀，采用手工拌合时应延长搅拌时间。 2. 清理基面：用粗砂皮及钢丝刷将SR防渗盖片边缘及周边的混凝土各5cm（或裂缝的两侧各5cm）部位打磨干净，并除去浮尘，保持基面干燥 3. 涂刷（或刮涂）：沿SR盖片边缘两侧（或裂缝两侧）用漆刷涂刷或用刮刀刮涂封边剂，注意应保证在盖片边缘及混凝土表面的涂刷宽度大于3cm，并在交界处形成平缓的倒坡。 4. 漆刷或刮刀用完后即用溶剂清洗干净。 5. 25℃条件下，5小时即可固化，一周后可投入使用。

HK弹性封边剂材料用途：

HK弹性封边剂材料为SR防渗体系的专用封边剂，对SR防渗盖片与混凝土的搭接部位进行封闭，以保证SR防渗体系充分发挥止水作用。同时HK弹性封边剂也可以单独对混凝土裂缝、变形缝进行表面封闭及嵌填，起到防渗止水的作用。

HK弹性封边剂作用：

HK弹性封边剂是一种由环氧改性的双组分弹性聚氨酯密封材料，HK弹性封边剂对橡胶和混凝土都具有良好的涂刷性和粘接性，HK弹性封边剂既有较高的强度，又有较好的弹性伸长率，对混凝土表面具有良好的保护作用。

HK弹性封边剂特点：

与混凝土基面及橡胶面的粘结力强，有较强的弹性，适应接缝变形，厚层涂刷不垂挂，可用于立面处理，暴晒、雨淋不开裂不起壳。

HK弹性封边剂适用范围：

SR防渗体系中SR防渗盖片、SR防渗胶带配套专用封边剂；亦适用于水利、水电、隧道、地铁、人防及民用建筑中各类混凝土裂缝、变形缝的封缝防渗处理。

HK弹性封边剂施工方法：

用粗砂皮及钢丝刷将SR防渗盖片边缘及周边的混凝土各5cm（或裂缝的两侧各5cm）部位打磨干净，并除去浮尘，保持基面干燥。

涂刷（或刮涂）：沿SR盖片边缘两侧（或裂缝两侧）用漆刷涂刷或用刮刀刮涂HK弹性封边剂，注意应保证在盖片边缘及混凝土表面的涂刷宽度大于3cm，并在交界处形成中间厚两边薄的平缓倒坡。漆刷或刮刀用完后即用溶剂清洗干净。