

销售PBT台湾新光D202 阻燃级耐燃玻纤强化级 pbt塑料 树脂

产品名称	销售PBT台湾新光D202 阻燃级耐燃玻纤强化级 pbt塑料 树脂
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

PBT机械性能：

- 1、非增强型品级(纯PBT)有优异的冲击韧性，抗脆性能力强。
- 2、经玻璃纤维增强後的PBT其力学性能的各种强度都可成倍增长，热变形温度得到很大的提高。而且比同样条件下的MPPO、POM、PC的各种强度都好；
- 3、抗弯强度更是随纤维的含量而大幅度提高。且韧性较好又耐疲劳。
- 4、相较于非增强的塑胶，玻璃纤维增强的PBT呈现出增加二到叁倍的抗拉强度，抗弯强度，压缩强度和刚性。

PBT注塑工艺参数

- 1.注塑温度 PBT的分解温度为280 ，所以实际生产中一般控制在240-260 之间。2.注塑压力注塑压力一般为50 ~ 100MPa。
- 3.注塑速率 PBT冷却速度快，因此要采用较快的注塑速率。
- 4.螺杆转速和背压
成型PBT的螺杆转速不宜超过80r/min，一般在25 ~ 60r/min之间。背压一般为注塑压力的10% ~ 15%。
- 5.模具温度 一般控制在70 ~ 80 ，各部位的温度差不超过10 。
- 6.成型周期 一般情况下为15 ~ 60 s。

、化工、进出口为一体的综合性一般纳税人企业。经营工程塑料、特种工程塑料生产及加工，业务遍布全国各地。特别我司自产的LCP，PC加纤、导电，PA加纤深受广大客户欢迎，并形成自己的经营风格、良好的口碑。

盛科玛的承诺：建立环境系统，持续推行环境政策，实行员工环保教育，强化全员环保教育。遵守环境，遵守环境法规，落实环境管理目标。

盛科玛主要经营：工程塑料 LCP、PC、PA、PA12、PA610、PA612、PEEK、PEI、PA46、PA6T、PA9T、PC/ABS、PA/TPFE、POM、PPS、ABS

盛科玛自产LCP可代替E130iBK、MG350BK、E471iBK、E4008BK、6130L-WT010、E4008BK

PC无卤环保 10%—40%的玻纤、碳纤、钢纤、导电、抗静电。