

# 挤塑板 儒涛保温建材公司 挤塑板粘瓷砖

产品名称	挤塑板 儒涛保温建材公司 挤塑板粘瓷砖
公司名称	重庆儒涛保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区朝阳路116号附36号
联系电话	13647699960

## 产品详情

下面外墙挤塑板厂家旭力保温材料就来给大家分析一下外墙挤塑板保温优势吧！

### 1、具有高热阻、低线性、膨胀低

挤塑板本身闭孔率可达到百分之九十九以上，形成一个真空层，有效避免了空气流动散热，让保温性能更加持久。

### 贵阳挤塑板

### 2、具有卓越的高强度抗压性

挤塑板本身拥有极高的抗压强度，可承受不同种类的荷载，非常适合用于楼面工程与屋面处理。

### 耗能浪费热量

优质材料的导热系数为0.026。而劣质材料的导热系数为0.040，这一参数，将直接影响整个地暖系统的节能效果，挤塑板粘瓷砖，也直接影响地暖系统的后期运营费用。而且劣质的挤塑板吸水后，在低温情况下，屋面挤塑板施工工艺，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的保温性能下降。含水率是影响保温板绝热效果的重要因素，含水率每上升1%，绝热效果约降低10%。

### XPS挤塑板注意事项：

1、XPS挤塑板必须确保在自然环境条件下陈化满足42天的要求，如工期较紧，则应采取在60 蒸汽养护条件下陈化5天的备用措施。以免因XPS板陈化期不足，导致上墙后继续收缩，造成抗裂保护层及装饰面层开裂、翘曲、变形。

2、XPS挤塑板粘贴时，平整度调整应采用橡皮锤敲击的方式，不得采用上下、左右错动的方式调整，屋面防水挤塑板，以免因挤塑板的错动致使粘结剂溢进板间的缝隙内，形成冷桥，将对外保温系统的保温效果造成较大的影响。

3、XPS挤塑板粘贴施工时，为保证阳角的垂直度，在阳角处施工时，应使XPS板适当超出墙面一定距离，待XPS板全部贴贴完后，再进行统一弹线后切割，并打磨平整。

4、XPS挤塑板表面打磨完毕后，挤塑板，平整度应控制在3mm/2m以内，不得利用防护面层和饰面层来弥补保温板的不平整，以免使抗裂保护层砂浆局部过厚而存在开裂隐患。

5、温度低于5 或高于38 不宜施工，雨天或5级风力以上不宜施工。我们大家都知道，挤塑板是保温材料的一种，但是很多人，不管是见过挤塑板的还是没有见过的，都不清楚这种产品的原材料是什么。如下XPS挤塑板生产厂家为大家介绍相关内容。

挤塑板-儒涛保温建材公司-挤塑板粘瓷砖由重庆儒涛保温建材有限公司提供。重庆儒涛保温建材有限公司（[www.cqrtbw.com](http://www.cqrtbw.com)）是从事“保温材料,绝缘材料,隔热材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张莉。