

PVC价格齐鲁S-700透明片、注塑阀门、片材板材

产品名称	PVC价格齐鲁S-700透明片、注塑阀门、片材板材
公司名称	山东奥瑞思科技发展有限公司
价格	7350.00/吨
规格参数	厂家(产地):齐鲁石化 牌号:S700
公司地址	济南市历下区海晏门街37号美丰商务中心A508室
联系电话	86402658 15069395087

产品详情

厂家(产地) 齐鲁石化 牌号 S700

理化性质：聚氯乙烯属非结晶性高聚物，其玻璃化温度依分子量大小为105-75℃，与其他通用塑料相比，聚氯乙烯具有阻燃性和自熄性的特点，具有极好的耐化学腐蚀性，不溶于水，酒精，汽油，在醚、酮及芳烃中能溶胀或溶解。聚氯乙烯树脂，外观为白色稳定性粉末，粒径为60-250um,表观密度为0.4-0.6g/ml，100ml环己酮含0.5克树脂的稀溶液粘数80-160ml/g，常温下100g树脂吸收增塑剂20-30克。“齐鲁”牌聚氯乙烯，系采用日本信越株式会社和美国西方化学公司技术，引进其成套技术，以聚乙烯单体为原料，采用悬浮法聚合工艺，可生产性能、用途各异的14个型号产品。

包装运输：本品采用外复合牛皮纸与聚丙烯编织物复合袋包装或散装。本品在运输和装卸过程中严禁采用铁钩等锐利工具，以免损坏包装袋。小包装每袋净含量为25千克，大包装每袋净含量为1250千克，1000千克，600千克和500千克。运输时应使用洁净有棚的运输工具，防止雨淋。储存时应放在干燥、通风良好的仓库内，不得露天堆放，防止日晒和受潮。

主要用途：主要用于生产透明片、可压延成包装用硬质、半硬质片材、板材、地板材料、衬里硬膜（糖纸、香烟包装膜），可挤压成包装用硬质、半硬质片材、板材、异型材，可注塑成接头、阀、电气零件、汽车零件及容器等。

主要技术指标

项目	单位	保证值	试验方法
平均聚合度		650-750	gb/t 5761,附录 a
表观密度	g/ml	0.52-0.62	q/sh3055.77-2006,附录 b
挥发物含量(water included)	% ,	0.3	q/sh3055.77-2006,附录 c
100g树脂脂增塑剂及吸收量	g	14	q/sh3055.77-2006,附录 d

vcm 残留	mg/kg	5	gb/t 4615-1987
筛余物%	0.25mm mesh	2.0	gb/t 5761,附录 b
筛余物%	0.063mm mesh	95	q/sh3055.77-2006,附录 a
鱼眼数	个/400cm ²	30	q/sh3055.77-2006,附录 e
杂质粒子数	个	20	gb/t 9348-1988
白度(160 ,10 分钟后)	% ,	75	gb/t 15595-95