

PA6 日本东丽CM1011G-30代理商

产品名称	PA6 日本东丽CM1011G-30代理商
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	日本东丽:东丽总代理商 PA6:CM1011G-30
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

PA6 日本东丽CM1011G-30代理商, 东丽CM1011G-30,日本东丽代理商

PA6日本东丽Amilan物性表

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度 (23 ° C)	1.25	--	g/cm	ISO 1183
收缩率				内部方法
横向流量 : 3.00 mm 2	0.70 到 1.1	%		
流量 : 3.00 mm 3	0.50 到 0.70			
吸水率				ISO 62
23 ° C, 24 hr	1.3			
饱和, 23 ° C	8.3			
硬度	干燥			
洛氏硬度				ISO 2039-2
M 计秤, 23 ° C	90			
R 计秤, 23 ° C	119			
R 计秤, 80 ° C	10			

机械性能 干燥
拉伸应力

-40 ° C 150

23 ° C 130

80 ° C 55.0

拉伸应变

断裂, -40 ° C 2.0

断裂, 23 ° C 2.5

断裂, 80 ° C 7.5
弯曲模量

-40 ° C 7300

弯曲应力 245

压缩应力

-40 ° C 220

剪切强度 (23 ° C) 105

泰伯耐磨性 (1000 Cycles) 0.300

摩擦系数 - vs. Metal 4	0.15
冲击性能 简支梁缺口冲击强度	干燥
-40 ° C	7.0
简支梁无缺口冲击强度	20
热性能 热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)	干燥 210
熔融温度	225
线形热膨胀系数 - 流动	4.5E-5
比热 导热系数	J/kg/ ° C 0.31